

# Anti-Seize Assembly Spray High-Tech



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 141636

## Nie zawiera metalu

WEICON Anti-Seize „High-Tech” posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące, nie zawiera metali, jest neutralna dla materiałów i posiada atest NSF. WEICON Anti-Seize „High-Tech” jest szczególnie zalecana w aplikacjach, w których preparaty zawierające metale mogą powodować reakcje elektrolityczne, wymagane są ekstremalna odporność termiczna, atest do kontaktu z żywnością oraz estetyczna barwa preparatu. Dzięki swojej formule i posiadanej certyfikacji NSF, Anti-Seize Assembly Spray High-Tech istotnie wpływa na poprawę standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

## Dane techniczne

|                             |                                  |                   |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Baza                        | Biały olej o medycznej czystości |                   |
| Barwa                       | biała                            |                   |
| Gęstość                     | (+20°C) DIN 51757                | 1,42 g/cm³        |
| Nie zawiera silikonu        | tak                              |                   |
| VKA-TEST obciążenie robocze | DIN 51350                        | 3.600 N           |
| VKA-TEST siła spawania      | DIN 51350                        | 3.800 N           |
| VKA-TEST Skaza              | DIN 51350 (1Min/1000N)           | 0,7 mm            |
| Penetracja                  | DIN ISO 2137                     | 310 - 340 1/10 mm |
| Odporność na wodę           | DIN 51807                        | 1 - 90            |
| Obciążenie ciśnieniowe      | 230 N/mm²                        |                   |
| Przewodność termiczna       | 0,7 W/m·K                        |                   |
| Wytrzymałość dielektryczna  | DIN EN 60243-1 (20°C)            | 0,4 kV/mm         |
| Odporność na temperaturę    | -40 do +1 400                    |                   |
| Zatwierdzenia / Wytyczne    |                                  |                   |
| ISSA-Code                   | 53.402.19                        |                   |
| IMPA-Code                   | 450847                           |                   |

## Spraye techniczne

# Spraye montażowe

## wartości tarcia

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Wartości tarcia stal                         |                  |
| Całkowity współczynnik tarcia                | 0,11 (min. 0,10) |
| Współczynniki tarcia- gwint                  | 0,12 (min. 0,10) |
| Wartość tarcia głowicy                       | 0,10 (min. 0,09) |
| Wartości tarcia V4A                          |                  |
| Całkowity współczynnik tarcia                | 0,15 (min. 0,14) |
| Współczynniki tarcia- gwint                  | 0,15 (min. 0,13) |
| Wartość tarcia głowicy                       | 0,15 (min. 0,14) |
| Wartość współczynnika tarcia stal ocynkowana |                  |
| Całkowity współczynnik tarcia                | 0,08 (min. 0,07) |
| Współczynnik tarcia- gwint                   | 0,09 (min. 0,08) |
| Wartość tarcia głowicy                       | 0,07 (min. 0,06) |

## Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnie odtłuścić i oczyścić

## Aplikacja

Paste montażową aplikować równomiernie AS przeznaczona jest do celów montażowych, nie zastępuje smaru AS nie zastępuje smarowania olejem lub smarem.

## Przechowywanie

Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej +50°C.

## Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki ([www.weicon.pl](http://www.weicon.pl)).

## Dostępne opakowania

10039438 Anti-Seize Assembly Spray High-Tech, 400 ml, biała

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:



## Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)