

Anti-Seize Pasta Ceramiczna



Wysokowydajna pasta montażowa | kompatybilna ze stałą nierdzewną i innymi stopami niklu (bez tworzenia chromu-6) | nie zawiera metali

Pasta ceramiczna WEICON Anti-Seize to niezawierająca metali i silikonu syntetyczna pasta montażowa o wysokiej wydajności do uniwersalnego zastosowania. Pasta ceramiczna jest odporna na wysokie temperatury, ma wyjątkowo dobry efekt oddzielający i jest neutralna materiałowo. Pasta nie zawiera metali i jest kompatybilna ze stałą nierdzewną i innymi stopami niklu (bez tworzenia chromu-6). Jest to szczególnie przydatna, gdy pasty zawierające metal mogą powodować reakcje elektrolityczne, produkty zawierające nikiel nie powinny lub nie mogą być używane ze względów zdrowotnych lub produkty o ciemnym kolorze zawierające metal ze względów optycznych.

WEICON Anti-Seize Pasta Ceramiczna zapewnia doskonały efekt oddzielający, ochronny i smarujący także przy wysokich temperaturach i wysokim ciśnieniu. Pasta zapewnia bardzo dobrą ochronę przed korozją, zużyciem i ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Pasta montażowa nadaje się do stosowania na śrubach, wkrętach, połączeniach rurowych, nakrętkach oraz uszczelkach mechanicznych itp. Typowe obszary zastosowań to zakłady chemiczne, rafinerie ropy naftowej, elektrownie, papiernie, huty i odlewnie, a także branża morska.

Dane techniczne

Baza	Polialfaolefina	
Barwa	biała	
Cechy	nie zawiera wodorotlenku wapnia	
Gęstość	1,2 g/ml	
Nie zawiera silikonu	tak	
VKA-TEST obciążenie robocze	DIN 51350	7.000 N
VKA-TEST siła spawania	DIN 51350	7.500 N
VKA-TEST Skaza	DIN 51350 (1Min/1000N)	0,6 mm
Penetracja	DIN ISO 2137	~ 247
Odporność na wodę	DIN 51807	1 - 90
Test solankowy	DIN 50021/DIN 53167	> 500 godz
Opór elektryczny	ASTM D 257	$2,9 \cdot 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$
Zawartość siarki	DIN 51400	6 %
Odporność na temperaturę	-40 °C do 1 400 °C	
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej	24 miesiące

Współczynniki tarcia

Współczynniki tarcia stali nłank (M10 10,9)	
Całkowity współczynnik tarcia	0,15
Współczynniki tarcia- gwint	0,17
Wartość tarcia głowicy	0,14
Wartość tarcia V4A (M10 A4 70)	
Całkowity współczynnik tarcia	0,17
Współczynniki tarcia- gwint	0,16
Wartość tarcia głowicy	0,18
Współczynnik tarcia stali ocynkowanej (M10 10,9)	
Całkowity współczynnik tarcia	0,10
Współczynnik tarcia- gwint	0,11
Wartość tarcia głowicy	0,09

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Wstępna obróbka powierzchni

W zależności od stopnia zabrudzenia, najpierw wyczyść powierzchnię do smarowania za pomocą środka WEICON Cleaner S. Jeśli śruby były już używane, należy je oczyścić szczotką drucianą i środkiem WEICON Cleaner S.

Aplikacja

Oczyścić i odtłuścić powierzchnie za pomocą WEICON Spray Cleaner S. Nałożyć pastę montażową na całą powierzchnię za pomocą pędzla, szmatki lub gąbki. W przypadku śrub ważne jest, aby pasta montażowa została nałożona aż do podstawy gwintu i spodu łba śruby. Zapewnia to dobry efekt uszczelniający. Aby nie zmieniać właściwości, pasty montażowej nie wolno mieszać ze smarem ani olejem. Pasta montażowa nie zastępuje smarowania olejem lub smarem.

Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Oporają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Anti-Seize Pasta Ceramiczna

Montagepasten

promieni słonecznych. Temperatura przechowywania nie może przekraczać +50 °C. Przechowywać pojemnik w chłodnym, dobrze wentylowanym i suchym miejscu.

Dostępne opakowania

10000208 Anti-Seize Pasta Ceramiczna, 1 kg, biała
10067867 Anti-Seize Pasta Ceramiczna, 120 g, biała
10067869 Anti-Seize Pasta Ceramiczna, 450 g, biała

Tabela przeliczeniowa

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr