

Primer K 200



Gruntowanie powierzchni nie absorbujących i lakierowanych oraz elastomerów- EPDM

Do gruntowania powierzchni nie absorbujących i lakierowanych, tworzyw (ABS, twarde PVC, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), metali (aluminium, stal, stal nierdzewna, miedź, cynk, cyna) oraz elastomerów (EPDM).

Dane techniczne

Baza	żywica syntetyczna, na bazie rozpuszczalnika
Gęstość	0,77 g/cm ³
Aplikacja kleju najpóźniej po	24 godz
Zużycie	20 - 40 ml/m ²
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej 12 miesiące

Zatwierdzenia / Wytyczne

ISSA-Code	75.509.24
-----------	-----------

Wstępna obróbka powierzchni

Obrabiane powierzchnie muszą być suche, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu (np. środek do czyszczenia powierzchni WEICON Surface Cleaner).

Aplikacja

Podkład WEICON Primer przed użyciem dobrze wstrząsnąć i nanieść za pomocą szmatki cienką warstwą czystą. Należy przestrzegać czasu odparowania:

Primer M 100 mind. 10 Min., max. 24 godz

Primer K 200 mind. 10 Min., max. 24 godz

Primer S 300 mind. 60 Min., max. 4 godz

Primer P 400 mind. 10 Min., max. 1 godz

Primer E 500 mind. 60 Min., max. 8 godz

Kolejne klejenie powinno być wykonane w określonym czasie. Należy przestrzegać czasu wywietrzenia. W przypadku dłuższego czasu wywietrzenia lub pośredniego zabrudzenia, należy ponownie oczyścić lub zagruntować powierzchnie klejone. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie test przydatności i kompatybilności na powierzchni w miejscu niewidocznym.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

10023567	Primer K 200, 250 ml
10060609	Primer K 200, 25 ml

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:



Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr