

WEICONLOCK® AN 305-67 uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE)



Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE) | możliwość wypełniania szczelin do 0,60 mm

Uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE), możliwość wypełniania
szczelin do 0,60 mm

Dane techniczne

Barwa		biała
Fluorescencyjny		nie
Dla połączeń gwintowanych do		M 80 R 3"
Lepkość		170.000 - 410.000 ht mPa·s
Wypełnienie szczeliny do maks.		0,6 mm
Moment zrywający		3 - 5 Nm
Dalszy moment obrotowy		2 - 4 Nm
Wytrzymałość Nmm ² (DIN 54452)		6 - 8 N/mm ²
Wytrzymałość wstępna		120 - 240 min
Wytrzymałość końcowa	(Wytrzymałość 100%)	24-72 godz
Odporność na temperaturę		-50 do +175
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej	24 miesiące
Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1400 bar
M 6x10	max.	1200 bar
M 8x12	max.	500 bar
M 10x16	max.	300 bar

Uszczelnianie powierzchni kołnierzowych

Wstępna obróbka powierzchni

Oczyścić powierzchnie uszczelniające.

Aplikacja

W niskich temperaturach przed aplikacją podgrzać produkt do temperatury +20°C. Plast-o-Seal nakładać jednostronnie. Ponieważ jest on wolny od rozpuszczalników, montaż można przeprowadzić natychmiast. Natychmiastowy efekt uszczelnienia.

Przechowywanie

WEICONLOCK należy przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Zawartość powietrza w opakowaniu zapewnia stabilność przechowywania.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Akcesoria

- 10021433 WEICONLOCK Aktywator F, 200 ml, zielony
10001256 Końcówka, 1 sztuka

Dostępne opakowania

- 10032101 WEICONLOCK® AN 305-67 uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE), 50 ml, biała
10033883 WEICONLOCK® AN 305-67 uszczelnianie rur i kołnierzy (z PTFE), 200 ml, biała

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr