

Aktywator F



Skrócenie czasu utwardzania

Wstępna obróbka za pomocą WEICONLOCK Aktywator F może znacznie skrócić czas utwardzania. Aktywator zaleca się również do wszystkich powierzchni pasywnych, a w szczególności przy niskich temperaturach otoczenia (od +10 °C / +50 °F i poniżej) oraz przy dużych szerokościach szczelin. W przypadku powierzchni niemetalowych utwardzenie produktu WEICONLOCK możliwe jest tylko dzięki aktywatorowi.

Dane techniczne

Barwa	zielony
Lepkość	1 - 2 mPa·s
Wypełnienie szczeliny do maks.	w zależności od produktu 0,5 mm
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej 24 miesiące

Zatwierdzenia / Wytyczne

IMPA-Code	450825
-----------	--------

Wstępna obróbka powierzchni

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, części przeznaczone do montażu należy odtłuścić i wyczyścić, np. przy pomocy środka WEICON Surface Cleaner (ewentualnie zmatować). WEICONLOCK może być stosowany również na powierzchniach nieoczyszczonych, np. na śrubach prosto z fabryki. Należy jednak pamiętać: im czystsza powierzchnia, tym lepsze efekty.

Aplikacja

WEICONLOCK Aktywator F nanieść jednostronnie na oczyszczoną powierzchnię klejoną — w formie sprayu rozpylić lub w formie cieczy nanieść pędzelkiem. Powierzchnie porowate i większe szczeliny mogą potrzebować obustronnej aplikacji aktywatorem. Aktywator F pozostawić do odparowania w temperaturze pokojowej (+20 °C) na około 2 minuty.

Po aktywacji należy od razu skleić części. Należy unikać ponownego zabrudzenia powierzchni. Nie należy mieszać aktywatora i kleju w stanie płynnym.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

- 10045868 Aktywator F, 200 ml, zielony
- 10068395 Aktywator F, 1 L, zielony

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr