

# Aluminium Minutenlijm



temperatuurbestendig | pasteus | hoge slagvastheid

Lijm voor het onderling verlijmen van aluminium en andere lichte metalen. WEICON Aluminium Minutenlijm kan gebruikt worden voor het vullen van scheuren en gaten in bijvoorbeeld aluminium behuizingen en voor het repareren van lichtmetalen velgen.

Aluminium Minutenlijm is een reukarme, tweecomponenten, met aluminium gevulde epoxylijm. Het is hittebestendig tot +180 °C en hardt snel uit bij kamertemperatuur. Na de uitharding kan de lijm mechanisch bewerkt (vijlen, boren, frezen) worden. Aluminium Minutenlijm is spleetvullend en druipt niet (thixotrop) en heeft een zeer hoge trek- en slagvastheid. Voor een optimale hechting moeten de te verlijmen oppervlakken droog en vrij van vet of vuil zijn. Het oppervlak vóór het reinigen schrapen of schuren bevordert een goede hechting.

## Kenmerken

Basis	Epoxy
Vulstof	gevuld
Consistentie	viskeus
Kleur	aluminium
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur 18 maanden

## Verwerking

Verwerkingstemperatuur	+15 °C tot +40 °C
Componenttemperatuur	>3 °C boven het dauwpunt
Uithardingstemperatuur	+6 °C tot +40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 85%
Mengverhouding per volume	1:1
Viscositeit (mengsel)	bij +20 °C 11.000 mPa·s
Dichtheid van het mengsel	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Spleetoverbrugging tot max.	4 mm

## Uitharding

Verwerkingstijd	bij 20 °C, 10 g mengsel	4-5 min.
Handvast	(35% sterkte)	30 min.
Mechanisch belastbaar na	(80% sterkte)	1 uur
Eindsterkte	(100% sterkte)	24 uur
Krimp		0,8 %

## Mechanische eigenschappen

bepaald na uitharding bij	24 h RT + 24 h 60 °C	
Treksterkte	DIN EN ISO 527-2	34 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk (trek)	DIN EN ISO 527-2	1,1 %
E-modulus (trek)	DIN EN ISO 527-2	2.200 - 2.700 MPa
Druksterkte	DIN EN ISO 604	40 MPa
Buigsterkte	DIN EN ISO 178	58 MPa
Hardheid (Shore D)	DIN ISO 7619	76 ± 3
Treksterkte met materiaaldikte 1,5 DIN EN 1465		
Staal 1.0338 gezandstraald		18 N/mm <sup>2</sup>
Roestvrij staal V2A gezandstraald		19 N/mm <sup>2</sup>
Aluminium gezandstraald		15 N/mm <sup>2</sup>
Vuurverzinkt staal		17 N/mm <sup>2</sup>
PVC-hard opgeruwd		11 N/mm <sup>2</sup>

## Thermische kenmerken

Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot +180 °C
--------------------------	--------------------

## Elektrische kenmerken

Diëlektrische sterkte	DIN EN 60243-1 (20 °C)	16 kV/mm
Magnetisch		nee

## Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

## Oppervlaktevoorbereiding

Voor een optimale verlijming moeten de lijmoppervlakken schoon en droog zijn (bijv. reinigen en ontvetten met WEICON Oppervlakkenreiniger).

## Verwerking

Aluminium Minutenlijm kan direct vanuit de dubbele cartridge worden verwerkt. De eerste centimeter van de lijmruips niet gebruiken. Product grondig mengen. Lijmmengsel binnen de verwerkingstijd op één lijmoppervlak aanbrengen. Beide lijmoppervlakken vervolgens direct samenvoegen

## Opslag

WEICON Epoxylijmen moeten worden bewaard op een droge plaats bij kamertemperatuur. Ongeopende verpakkingen kunnen bewaard worden bij temperaturen van +18 °C tot +25 °C. Vermijd direct zonlicht. Wanneer deze aanwijzingen voor opslag niet opgevolgd worden, wordt de houdbaarheidsdatum verkort tot 6 maanden. Epoxyharsen hebben over het algemeen de neiging om te kristalliseren bij temperaturen onder +5 °C. Dit effect wordt versterkt door sterke temperatuurschommelingen, die bijv. gedurende het transport, speciaal in de winter, vaker voorkomen. Dit heeft

## Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# Aluminium Minutenlijm

een negatieve uitwerking op de verwerking, uitharding en technische gegevens, maar kan ook ongedaan gemaakt worden door de epoxy te verwarmen (zonder open vlam) tot max. 50 °C. Bij WEICON Epoxylijmen garandeert de zorgvuldig geselecteerde combinatie van basis-harsen (Bisphenol A en F) een reducering van deze kristallisatie.

## Leveringsomvang

Lijmen

## Accessoires

10005236 Quadro mengmondstuk A, 1 stuk, blauw

10068261 Fijne doseertip, 1 stuk

## Omrekentabel

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

## Beschikbare verpakkingsgroottes

10057512 Aluminium Minutenlijm, 24 ml, aluminium

10059444 Aluminium Minutenlijm, 24 ml (Set), aluminium

Klik hier voor de pagina met productdetails:



### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr