

Fiberglas Bant



yapışmayı ve basınca karşı direnci iyileştirir

Pek çok onarım ve bakım işlerinde WEICON epoksi reçinelerinin yapışma ve basınç dayanımını iyileştirir

Karakteristik

Baz	Cam elyaf
Renk	beyaz
Minimum depolama	oda sıcaklığında
Genişlik	50 mm
Uzunluk	1.000 mm

Kürlenme sonrası mekanik özellikler

Brüt ağırlık	DIN EN 12127	220 g/m²
Çözümlü ipliği sayısı	EN 1049-2	12,0 Fd./cm
Çözümlü ipliği sayısı	DIN 53830-3	EC9-68 Tex
Kopma kuvveti	EN ISO 13934-1	420 N/cm
Atkı ipliği sayısı	EN 1049-2	9,5 Fd./cm
Atkı ipliği derecesi	DIN 53830-3	EC11-136 Tex
Yırtılma mukavemeti	EN ISO 13934-1	640 N/cm

Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı	+ 500 °C
-------------------	----------

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Paketin içeriği

Cam Elyafı Bez Bant

Mevcut ambalaj boyutları

10000913 Fiberglas Bant Fiberglas Bant, 1 adet, beyaz 1 adet, beyaz

QR Kodu okutun:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr