

Kontakt Dolgu Seti



WEICON Kontakt Dolgu ve WEICON Kontakt VA 8312

WEICON Kontakt VA 8312; sert kauçuk veya gözenekli kauçuk, plastikler ve EDPM elastomerler gibi çeşitli kauçuk malzemelerin yapıştırılması için uygundur. WEICON CA-Primer kombinasyonu ile birlikte VA 8312; poliolefinler (PE-polietilen, PP-polipropilen) için de kullanılabilir.

WEICON Kontakt Dolgu kombinasyonu ile birlikte VA 8312; çatlakların, yarıkların, deliklerin ve düz olmayan yüzeylerin anında yapıştırılması ve doldurulması için uygundur.

Karakteristik

Baz	etil
Yapı:	renksiz, saydam sıvı
Minimum depolama	oda sıcaklığında 9 ay
Minimum depolama	2 °C ila +7 °C arasında 12 ay
soğutulmuş	

İşleme

Viskozite	20 - 40 mPa·s
-----------	---------------

Kürlenme

Saniyede ilk yapışma (kayma mukavemeti: 0,1 MPa)	
Alüminyuma	30 - 60 sn.
Sert PVC'ye	5 - 30 sn.
NBR kauçuğa	2 - 10 sn.
Nihai sertlik (gücün %100'ü)	24 sa.

Kürlenme sonrası mekanik özellikler

DIN EN 1465'e göre çekme kuvveti	
Kumlanmış çelik	20 N/mm²
Kumlanmış alüminyum	14 N/mm²
NBR	> 8 N/mm²

Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı	-50°C ila +80°C, kısa süreliğine +100°C'ye kadar/çökme sıcaklığı +150°C
-------------------	---

Onaylar / Yönergeler

MIL-Spec	karşılık gelir	-
----------	----------------	---

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Yüzey ön işlemi

Kusursuz bir yapıştırma için yapıştırma yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır (WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleyin ve yağdan arındırın). Pürüzsüz yüzeyler mekanik olarak pürüzlendirilmelidir. Yapıştırılması zor olan plastiklerin (örn. PE, PP, POM, PTFE), termoplastik elastomerlerin (TPE) ve silikonların yapışmalarını daha iyi bir hale getirmek için yüzeylere WEICON CA-Primer uygulanmalıdır.

Uygulama

- WEICON Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcıyı yapıştırma yüzeylerinden sadece birine uygulayın.

- Yapıştırıcı uygularken katman kalınlığı min. 0,05 ile maks. 0,2 mm (tipine bağlı olarak) olmalıdır, aksi takdirde tam kürlenme garantisi edilemez.

- Geniş yüzeyli yapıştırmalarda, iç gerilimleri önlemek için WEICON Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcılar noktalar halinde uygulanmalıdır.

- WEICON Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcılar oldukça ekonomiktir. Bir damla yaklaşık 3 ila 5 cm² yapıştırma yüzeyini kaplar. Bileşenler %40 ile %80 arasındaki bir bağıl hava nemliliği seviyesinde yapıştırılmalıdır; %40'ın altında ise kürlenme süreci önemli ölçüde yavaşlar, hatta tamamen durabilir. %80'in üzerindeki hava neminde veya güçlü alkali yüzeylerde (örn. camlar) şok kürlenme riski vardır. Bu şartlar altındaki bazı malzemelerin yapışkanlık seviyelerinde, tabakalarda oluşan gerilimler nedeniyle %10 ila %15 oranında bir düşüş görülür.

- Alkali yüzeyler (pH değeri >7) kürlenme sürecini hızlandırırken, asidik yüzeyler (pH değeri <7) kürlenme sürecini yavaşlatır ve aşırı durumlarda polimerizasyonu tamamen önleyebilir.

Depolama

Açılmamış WEICON Contact Siyanoakrilat Yapıştırıcıları kuru bir yerde, oda sıcaklığında saklayın ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Serin yerde (+2 °C ile +7 °C arasında) saklandığında raf ömrü uzar.

Paketin içeriği

Yapıştırıcı (20g) | CA Dolgu (30g)

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

Kontakt Dolgu Seti

Aksesuarlar

10068262 Hassas Dozajlama Ucu, 1 adet
10068261 Hassas Dozajlama Ucu, 1 adet

Mevcut ambalaj boyutları

10063367 Kontakt Dolgu Seti, 1 set, Şeffaf
10063375 Kontakt Dolgu Seti, 1 set, siyah

Dönüşüm tablosu

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

QR Kodu okutun:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr