

## Kontakt Dolgu



### siyanoakrilat yapıştırıcılar için dolgu maddesi | anında yapıştırma ile boşluk doldurma | çok hızlı kürlenme

WEICON Siyanoakrilat Yapıştırıcıları; 0,1 mm'den daha büyük boşlukları kapatmak ve çatlakları, delikleri ve pürüzleri doldurmak için özel olarak geliştirilmiş silika bazlı dolgu maddesidir. Bu nedenle Kontakt Dolgu Maddesi, Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcı ile birlikte sadece yapıştırma için değil, aynı zamanda takviye, şekillendirme, modelleme, sabitleme, doldurma ve düzleştirme için de uygundur.

#### Karakteristik

Baz	silikon oksit	
Koku	kokusuz	
Pigment boyutu	80 - 150 µ	
Uygun oldukları	VA 20; VA 100; VA 1408; VA 8312; VA 8406	
Minimum depolama	oda sıcaklığında	9 ay
Minimum depolama soğutulmuş	2 °C ila +7 °C arasında	12 ay
<b>İşleme</b>		
Yoğunluk	2,5 g/cm <sup>3</sup>	
Maksimum katman kalınlığı	İşlem başına	3 mm
<b>Termal parametreler</b>		
Sıcaklık dayanımı	+ 600 °C	
<b>Onaylar / Yönergeler</b>		
ISSA kodu	53.402.19	
MIL-Spec	karşılık gelir	-

#### Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

#### Yüzey ön işleme

WEICON Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcıların başarılı bir şekilde uygulanması, yüzeylerin kapsamlı bir şekilde hazırlanmasına bağlıdır. Genel başarı için bu en önemli faktördür. Toz, kir, yağ, gres, pas, nem veya ıslaklık yapışma üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu nedenle WEICON Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcıların uygulamadan önce aşağıdaki unsurlara dikkat etmeniz gerekmektedir: Kusursuz bir yapıştırma için yapıştırma yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır (WEICON Yüzey Temizleyici ile temizleyin ve yağdan arındırın). Pürüzsüz yüzeyler mekanik olarak pürüzlendirilmelidir. Yapıştırılması zor olan plastiklerin (örn. PE, PP, POM, PTFE), termoplastik elastomerlerin (TPE) ve silikonların yapışmalarını daha iyi bir hale getirmek için yüzeylere WEICON CA-Primer uygulanmalıdır. Poliolefinler için kontakt primer ön işleme yapılmadan birçok plastik yapıştırılmaz veya sadece belirli koşullar altında yapıştırılabilir. Bu plastikler WEICON Kontakt Primer ile ön işleme tabi tutulduğunda yüzey yapıları değişir. Bu işlem polietilen (PE) ve polipropilen (PP) gibi yapıştırılması zor olan plastiklerin yapıştırılmasını mümkün kılar. WEICON Kontakt Primer ile yapılan ön işlem sayesinde modern termoplastik elastomerler (TPE), PTFE ve ilgili plastikler ve silikonlar yapıştırılabilir.

#### Uygulama

Kontakt Dolgu, yapıştırıcı-dolgu-yapıştırıcı katmanları şeklinde uygulanır. Katmanlar halinde uygulama; gerekli katman kalınlığı elde edilene kadar gerektiği kadar tekrarlanabilir. Tam kürlenmeden sonra mekanik işleme (taşlama, delme, testere ile kesme, frezeleme) veya boyama mümkündür. Bileşenler, %40 ile %80 arasında bir bağıl hava nemliliği seviyesinde yapıştırılmalıdır. %40'ın altında ise kürlenme süreci önemli ölçüde yavaşlar, hatta tamamen durabilir. %80'in üzerindeki hava neminde veya güçlü alkali yüzeylerde (örn. camlar) şok kürlenme riski vardır. Bu şartlar altındaki bazı malzemelerin yapışkanlık seviyelerinde, tabakalarda oluşan gerilimler nedeniyle %10 ila %15 oranında bir düşüş görülür.

#### Depolama

Açılmamış WEICON Kontakt Siyanoakrilat Yapıştırıcıları kuru bir yerde, oda sıcaklığında saklayın ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Serin yerde (+2 °C ile +7 °C arasında) saklandığında raf ömrü uzar.

#### Paketin içeriği

CA Dolgu

Not  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirlenen farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr

# Kontakt Dolgu

## Mevcut ambalaj boyutları

10012382 Kontakt Dolgu, 30 g, Şeffaf  
10063334 Kontakt Dolgu, 30 g, siyah

**Not**  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr