

Sıvı Gres - Mos2'li



Yüksek basınç direnci

WEICON Sıvı gres -Mos2'li, -20 ile + 120 ° C (-4 ila + 248 ° F) arası sıcaklığa dayanıklı sürtünme ve aşınmayı uzun süreli azaltan yüksek basınç dayanımlı ve uzun ömürlü yapıştırıcı yağdır.

WEICON Sıvı gres -Mos2'li- rulmanlı ve kaymalı yataklar, birleşme yerleri, kumanda kolları, sürgülü kılavuzlar, miller, kam miller, frezeli miller, açık dişliler ve sonsuz vida dişlileri ve gres yağı için müsaade edilen tüm kayma hızları için uygundur.

WEICON Sıvı gres -Mos2'li- endüstriyel ve yapı sanayileri, haddehaneler, aletler, tarım, yapı makineleri, kara ve demiryolu taşıtlarında kullanılabilmektedir.

Teknik Bilgiler

Koku	neredeyse kokusuz
Özellikler	Yüksek basınca dirençli
Silikonuz	evet
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay
Kinematik viskozite (40°C)	160 mm ² /sn
Kinematik viskozite (100°C)	15 mm ² /sn
Sıcaklık dayanımı	-20 ile +120

Onaylar / Yönergeler

İSSA kodu	53.402.51
IMPA kodu	450834

Uygulama

Yüzeyleri temizleyiniz. Sorunsuz püskürtme işlevi için ürünü oda sıcaklığına getiriniz. Kutuyu kullanmadan önce karıştırıcı küre duyulana kadar çalkalayınız. Yakl. 15 cm mesafeden püskürtünüz.

Depolama

Basınçlı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10028501 Sıvı Gres - Mos2'li, 400 ml

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr