

Seramik Kaynak Koruma Spreyi



yüksek sıcaklığa dayanıklı ayırma maddesi MIG/MAG kaynak yöntemi için koruyucu kaplama Kaynak işlemleri

WEICON Keramik Kaynak Koruma Spreyi, yüksek kaliteli bir ayırma ve yağlama maddesidir ve en yüksek basınç ve sıcaklıklar için uygundur. Sprey, MIG/MAG kaynak işlemi için seramik koruyucu bir kaplamadır. Kaynak esnasında oluşan parçaların yapışmasını önleyen sıçrama önleyici kuru bir film oluşturur. Bu sayede kaynak uçları ve gaz nozulları korunur. Spreyin kullanımı sayesinde, kaynak ekipmanının temizlenmesi için üretim sürecindeki duruş süreleri ve kesintiler en aza indirilir. Keramik Kaynak Koruma Spreyi silikon içermez. Keramik Kaynak Koruma Spreyi, kaynak robotlarındaki kaynak kafalarını, kaynak uçlarını ve gaz nozullarını ve hassas ekipmanları, kabloları, sensörleri vb. kaynak esnasında sıçrayan parçaların yapışmasına karşı korur. Ayrıca plazma ve lazer kesim, lehimleme teknolojisi, alüminyum ekstrüzyon, döküm endüstrisi, sinter metalurjisi, cam endüstrisi ve yüksek sıcaklıklı fırın yapımındaki uygulamalar için de uygundur.

Teknik Bilgiler

Baz	seramik
Koku	solvent
Renk	beyaz
Yapı:	sıvı
Silikonsuz	evet
Bağlayıcı malzeme	organik
Minimum depolama	oda sıcaklığında
Yoğunluk	env. 1,2 g/ml
Katı madde miktarı	(ohne Treibmittel) 42 %

Uygulama

Yüzey kuru, temiz ve toz, gres ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Kullanmadan önce kutuyu kuvvetlice çalkalayın. Yaklaşık 20 ila 30 cm mesafeden püskürtün.

Depolama

Basıncılı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10060631 Keramik Kaynak Koruma Spreyi, 400 ml, beyaz
10060743 Keramik Kaynak Koruma Spreyi, 400 ml, beyaz

Dönüşüm tablosu

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr