

Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık

Aktivatör F Sprey



Alüminyum, paslanmaz çelik, çinko, krom gibi pasif yüzeyleri aktive etmek için

Sertleşme süresi WEICONLOCK Aktivatör F ile yapılan ön işlem ile oldukça kısaltılabilir ve büyük boşluklar için düşük ortam sıcaklıklarında (+10 °C/+50 °F ve aşağısı) zaruri olan tüm pasif yüzeyler için tavsiye edilmektedir. WEICONLOCK metal olmayan yüzeylerde Aktivatör kullanımıyla etkin hale getirilir.

Yüzey ön işlemi

Sızdırmazlık ipliğini temizleyin

Uygulama

WEICONLOCK Aktivator F' i tek taraflı, önceden temizlenmiş olan yapıştırma alanına püskürtünüz (Sprey) veya sürünüz (Litrelık ambalaj). Büyük aralıklarda ve/veya kaba, pürüz yüzeylerde iki tarafına da sürülmesi gerekmektedir. Aktivator F' i oda sıcaklığında (+20) yaklaşık 2 dk. havalandırınız. Aktif hale getirdikten sonra parçalar kısa süre içinde içerisinde yapıştırılmalıdır. Yüzeylerin yapıştırma işleminden önce yeniden kirlenmemesine ile karıştırılmamalıdır.dikkat edilmelidir. Aktivator ve yapıştırıcıyı sıvı halinde birbirleri.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

- 10033446 Aktivatör F Sprey, 200 ml, yeşil
10033447 Aktivatör F Sprey, 1 L, yeşil

Teknik Bilgiler

Renk	yeşil
Viskozite	1 - 2 mPa·s
Maks. boşluk kapama	ürüne bağlı olarak 0,5 mm
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay

Onaylar / Yönergeler

IMPA kodu	450825
-----------	--------

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr