

Primer P 400



poliolefinler için

Plastikler (PE, PP, TPE) ve elastomerler (EPDM) gibi emici olmayan düşük enerjili yüzeylerin ön işleme için.

Teknik Bilgiler

Baz	Silikon reçine, solvent ve klor içerir
Yoğunluk	0,8 g/cm ³
Yapıştırıcı uygulaması en geç	1 sa.
Tüketim	20 - 60 ml/m ²
Minimum depolama	oda sıcaklığında 6 ay
Onaylar / Yönergeler	
ISSA kodu	75.509.19

Yüzey ön işleme

İşlem göreceк yüzeyler temiz, kuru, toz ve yağdan arınmış olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile).

Uygulama

WEICON Primer'i kullanmadan önce iyice çalkalayın ve temiz bir bezle ince bir tabaka uygulayın. Tavsiye edilen havalandırma sürelerini dikkate alın:

Primer M 100: minimum 10 dakika, maks. 24 saat

Primer K 200: minimum 10 dakika, maks. 24 saat

Primer S 300: minimum 60 dakika, maks. 4 saat

Primer P 400: minimum 10 dakika, maks. 1 saat

Primer E 500: minimum 60 dakika, maks. 8 saat

Takip eden yapıştırma işlemi belirtilen süreler içinde yapılmalıdır. Havalandırma sürelerine dikkat edin, süreyi çok kısa kutmayın. Uzun saklama süresi ya da tekrar oluşan kirlerde yapıştırılacak yüzeyleri tekrar temizleyin veya Primer uygulayın. Bilinmeyen malzemeler için, uygunluk ve toşerans testleri yapılmalıdır.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10033070 Primer P 400, 250 ml
10061226 Primer P 400, 25 ml

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr