

Primer E 500



metal yüzeyler için

Silikonlar için özel- uygulama öncesi emici olmayan yüzeyleri yapıştırılmaya uygun hale getirmek için kullanılır, örn.: Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, kalay ve emaye, seramik, cam ve ABS, sert PVC, PA 6.6 ve CTP gibi plastikler.

Teknik Bilgiler

Baz	silikon reçine, solvent içerir
Yoğunluk	0,78 g/cm ³
Yapıştırıcı uygulaması en geç	8 sa.
Tüketim	100 ml/m ²
Minimum depolama	oda sıcaklığında 6 ay

Onaylar / Yönergeler

IMPA kodu	812921
-----------	--------

Yüzey ön işlemleri

İşlem görececek yüzeyler temiz, kuru, toz ve yağdan arınmış olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile).

Uygulama

WEICON Primer'i kullanmadan önce iyice çalkalayın ve temiz bir bez ile ince bir tabaka halinde sürün. Havalandırma sürelerine dikkat edin:

Primer M 100 min. 10 dk., maks. 24 saat

Primer K 200 min. 10 dk., maks. 24 saat

Primer S 300 min. 60 dk., maks. 4 saat

Primer P 400 min. 10 dk., maks. 1 saat

Primer E 500 min. 60 dk., maks. 8 saat

Sonraki yapıştırma belirtilen

Zaman aralığında yapılmalıdır. Havandırma süresi çok kısa olmamalı. Daha uzun süre depolama süresi veya arada oluşan kirlenmelerde yapıştırılacak yüzeyler tekrar temizleyin veya Primer uygulayın. Bilinmeyen malzemeler için

Uygunluk ve uyumluluk testi gereklidir.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10035220	Primer E 500, 250 ml
10061238	Primer E 500, 25 ml

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr