

## Primer M 100



### emici olmayan malzemeler için

Emici olmayan metal yüzeylerin (alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, teneke), plastiklerin (ABS, Katı PVC, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), laklı yüzeylerin, enamele, seramik için ve camın ön işleme için.

#### Özellikler

Baz	Sentetik reçine, solventli
Renk	renksiz, şeffaf
Minimum depolama	oda sıcaklığında 12 ay

#### İşleme

Yapıştırıcı uygulaması en geç	24 sa.
Yoğunluk	0,79 g/cm <sup>3</sup>
Tüketim	20 - 40 ml/m <sup>2</sup>

#### Onaylar / Yönergeler

IMPA kodu	812982
-----------	--------

### Yüzey ön işleme

İşlem görececek yüzeyler temiz, kuru, toz ve yağdan arınmış olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile).

### Uygulama

WEICON Primer'i kullanmadan önce iyice çalkalayın ve temiz bir bezle ince bir tabaka uygulayın. Tavsiye edilen havalandırma sürelerini dikkate alın:

Primer M 100: minimum 10 dakika, maks. 24 saat

Primer K 200: minimum 10 dakika, maks. 24 saat

Primer S 300: minimum 60 dakika, maks. 4 saat

Primer P 400: minimum 10 dakika, maks. 1 saat

Primer E 500: minimum 60 dakika, maks. 8 saat

Takip eden yapıştırma işlemi belirtilen süreler içinde yapılmalıdır. Havalandırma sürelerine dikkat edin, süreyi çok kısa kutmayın. Uzun saklama süresi ya da tekrar oluşan kirlerde yapıştırılacak yüzeyleri tekrar temizleyin veya Primer uygulayın. Bilinmeyen malzemeler için, uygunluk ve toşerans testleri yapılmalıdır.

### Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

### Aksesuarlar

MA10059417  
MA10065455  
MA10068373  
MA10032350

### Mevcut ambalaj boyutları

10033067 Primer M 100, 250 ml, renksiz, şeffaf  
10061187 Primer M 100, 25 ml, renksiz, şeffaf

QR Kodu okutun:



#### Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr