

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Montaj Yapıştırıcısı



geniş kapsamlı I hızlı kuruma

İç ve dış mekanlarda kullanılan, sentetik kauçuk bazlı, hızlı ve güçlü kontak yapıştırıcı. Elastik 1 bileşenli montaj yapıştırıcısı; ahşap ve ahşap lifli levhalar, MDF ve OSB levhalar, dekoratif levhalar, çelik, alüminyum, plastik, PVC, alçı, alçıpan, seramik, duvar, fayans, taş ve beton gibi birçok malzeme üzerinde kullanılabilir. Yapıştırıcı; süpürgeliklerin, panellerin, döşeme elemanlarının, duvar kaplamalarının, pencere altlarının, kapı eşiklerinin, ahşap kapı kaplamalarının, dekoratif kaplamaların ve diğer birçok bileşenin, hızlı ve kalıcı bir şekilde yapıştırılması için uygundur.

Teknik Bilgiler

Baz	sentetik kauçuk (SBR)
Renk	açık bej
Yapı:	macunsu
Yoğunluk	1,1 g/cm ³
Viskozite	200.000 mPa·s
Kabuk oluşma süresi	1 dk.
Kürlenme hızı	ilk 24 saatte
Sertleşme gereksinimi	23°C sıcaklık ve %50 bağıl hava nemi
Maks. boşluk kapama	5 mm
Uygulama sıcaklığı	+5 ila +40 °C
Çekme kopma dayanımı	
MDF	2,7 N/mm ²
Sıcaklık dayanımı	-40 ila +100 °C

Yüzey ön işlemi

Yüzeyler temiz ve yağsız olmalıdır. Yağ, gres, toz ve kir gibi birçok yüzey kirliliği WEICON Yüzey Temizleyici ile giderilebilir. Yüksek kirliliğe sahip metal yüzeyler için Temizleyici Sprey S oldukça etkilidir. Eski renk kalıntılarını veya yapışkan kalıntılarını gidermek için ise WEICON Sızdırmazlık ve Yapışkan Sökücü kullanılabilir. Çoğu malzeme birbirine ve birbirleri arasında yapıştırılabilir. Belirli malzemeler veya özel gereksinimler için bir yapıştırıcı madde (astar) kullanılmasını tavsiye ederiz. Taşlama veya zımparalama gibi mekanik yüzey ön işlemleri de yapışmayı önemli ölçüde iyileştirebilir.

Uygulama

Uygulama Yöntemleri: 310 ml kartuşlar için el kartuş tabancası, basınçlı hava tabancası. Piston çubuklu bir alternatif ile birlikte (WEICON Basınçlı Hava Kartuş Tabancası), otomatik dozajlama sistemleri de önerilebilir. Bileşenlerin birleştirilmesi sırasında optimum ıslanmayı garanti etmek için, bileşenlerin yapıştırıcı üzerindeki ilk kabuk oluşumu gerçekleşmeden önce hızlı bir şekilde birleştirilmelidir (kabuk oluşturma süresi).

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklayınız ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Aksesuarlar

- 10025241 V-Tip Ucu, 1 adet
- 10000441 Kartuş Tabancası - Standart Kartuş Tabancası - Standart, 1 adet 1 adet
- 10020751 Kartuş Tabancası - Özel Kartuş Tabancası - Özel, 1 adet 1 adet
- 10033114 Pnömatik Kartuş Tabancası, 1 adet
- 10101992 Green Tube Klips Nozulu, 1 adet, Şeffaf

Mevcut ambalaj boyutları

- 10062643 Montaj Yapıştırıcısı, 310 ml, açık bej

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

Solvent Bazlı Yapıştırıcılar

Montaj Yapıştırıcısı

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

QR Kodu okutun:

