

## Primer M 100



### สำหรับพื้นผิวที่ไม่ดูดซึม

ใช้สำหรับการเตรียมพื้นผิวโลหะที่ไม่ดูดซึม (อะลูมิเนียม, เหล็ก, สแตนเลส, ทองเหลือง, ทองแดง, สังกะสี, แผ่นดีบุก), พลาสติก (ABS, PVC แข็ง, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), พื้นผิวทากาซี, อีพอกซีเรซิน, เซรามิก และกระจก

### ข้อมูลทางเทคนิค

ฐานสี	เรซินสังเคราะห์ที่มีตัวทำละลาย
สี	ไม่มีสี โปร่งใส
ความหนาแน่น	0,79 g/cm <sup>3</sup>
อุณหภูมิการประมวลผล	+10°C to +25°C
การติดกาวต้องเสร็จสิ้นภายใน	24 Std.
การใช้ซ้ำ	20 - 40 ml/m <sup>2</sup>
ความสามารถในการเก็บรักษาชั้นต่ำ	ที่อุณหภูมิห้อง 12 เดือน

### การเตรียมพื้นผิวก่อนใช้งาน

พื้นผิวที่จะทำการเตรียมต้องแห้ง สะอาด และปราศจากฝุ่นและคราบมัน (เช่น ใช้ WEICON Surface Cleaner)

### การใช้งาน

เขย่า WEICON Primer ให้ดี ก่อนใช้งานและทาชั้นบาง ๆ ด้วยพู่สาอะลาด คำนึงถึงเวลาการระเหย:

Primer M 100 อย่างน้อย 10 นาที, สูงสุด 24 ชั่วโมง

Primer K 200 อย่างน้อย 10 นาที, สูงสุด 24 ชั่วโมง

Primer S 300 อย่างน้อย 60 นาที, สูงสุด 4 ชั่วโมง

Primer P 400 อย่างน้อย 10 นาที, สูงสุด 1 ชั่วโมง

Primer E 500 อย่างน้อย 60 นาที, สูงสุด 8 ชั่วโมง

การประกบกาวควรทำภายในระยะเวลาที่กำหนด ควรให้เวลาการระเหยเพียงพอ ในกรณีที่เกิดไอน้ำหรือตัวทำละลายพื้นผิวสกปรกซ้ำ ควรทำความสะอาดและกาไฟรเมอร์ใหม่บนพื้นผิวการประกบ สำหรับวัสดุที่ไม่คุ้นเคย การทดสอบความเหมาะสมและการเข้ากันได้เป็นสิ่งจำเป็น

### คำแนะนำการใช้งาน

ในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ WEICON จะต้องพิจารณาข้อมูลและข้อกำหนดทางกายภาพ ความปลอดภัย ทางพิษวิทยา และทางนิเวศวิทยาในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย EGS ของเรา (www.weicon.com)

### อุปกรณ์เสริม

- 10025241 หัวฉีด V-Joint , 1 ชิ้น
- 10033114 ปืนจ่ายกาว สารด้วยอากาศอัดแรงดัน, 1 ชิ้น
- 10020751 ปืนยิงตลับพิเศษ, 1 ชิ้น
- 10000441 ปืนยิงตลับ, 1 ชิ้น

### ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่

- 10060606 Primer M 100, 25 ml, ไม่มีสี โปร่งใส

หมายเหตุ: ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลทางเทคนิคนี้ไม่ได้แสดงถึงคุณสมบัติที่รับประกัน พวกเขายังจากผลการวิจัยและประสบการณ์ของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่มีข้อผูกพัน เนื่องจากเราไม่สามารถรับประกันผลของการปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมวลผล เนื่องจากเราไม่ทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะที่ผู้ใช้ การรับประกันสามารถให้เฉพาะคุณภาพสูงที่สุดที่โรงงานผลิตของเราเท่านั้น เราขอแนะนำให้ทำการทดสอบภายในตัวอย่างเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุกับคุณสมบัติตามที่คุณต้องการหรือไม่ การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้จะถูกยกเว้น ผู้ประมวลผลจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr