

마운팅 테이프 회색



표면 전처리

사용하기 전에 표면을 청소하고 기름기를 제거하세요.

처리

적용하는 동안 처리 온도는 15°C 이상이어야 합니다.

사용 지침

웨이콘 제품을 사용할 때는 반드시 EC 안전보건자료 (www.weicon.com)의 물리적, 안전 관련, 독성학 및 생태학 데이터와 규정을 준수해야 합니다.

사용 가능한 크기

10050551 마운팅 테이프 회색, 3 m, 회색

매우 강한 접착력 | 매끄러운 표면 | 높은 유연성

마운팅 테이프 그레이는 변성 아크릴 폼으로 만든 강력한 양면 접착 테이프입니다. 이 테이프는 특히 PE 및 PP와 같은 저에너지 플라스틱과 파우더 코팅된 표면의 접착에 적합합니다. WEICON 접착제 및 실란트와 함께 사용하면 하이브리드 접착을 위한 고정 보조제로 사용할 수 있습니다. 테이프의 높은 유연성은 곡면을 접착할 때 장력을 완벽하게 보정합니다. 실내와 실외 모두에서 영구 접착에 사용할 수 있습니다. 이 테이프는 -40°C ~ +120°C의 온도 저항성을 가지며 자외선 및 습기에 강합니다. 마운팅 테이프 그레이는 차체 및 차량 기술, 카라반, 금속 및 장치 엔지니어링, 전자, 기계 공학, 광고 기술, 조선 및 해양 기술 등 여러 분야의 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

기술 데이터

색상	회색
너비	19 mm
길이	3 m
두께	0,9 mm
신장율	ISO 37, S3A 750 %
인장 강도	10 N/cm
하중 지지력	85 kg/m
코어 크기	40 mm
강철에 대한 접착력	20 N/cm
알루미늄의 T-Block 인장 강도	50 N/cm ²
후 기계적 강도	24 h
내열 온도	-40°C ~ +120°C

참고
본 기술 데이터 시트에 제시된 사양 및 권장 사항은 제품 특성을 보장하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 이는 실험실 테스트와 실제 경험을 바탕으로 한 것입니다. 개별 적용 조건은 당사의 지식 통제 및 책임을 벗어난 것이므로 이 정보는 어떠한 의무도 없이 제공됩니다. 당사는 제품의 지속적인 고품질을 보장합니다. 그러나 해당 제품이 요청된 특성을 충족하는지 확인하기 위해 자체적으로 적절한 실험실 및 실제 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 이를 통해 불레임을 제거할 수 없습니다. 부적합하거나 지정된 용도 이외의 용도에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.

웨이콘 중동 L.L.C.
아랍에미리트
전화 +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
체코 공화국
전화 +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(본사) 독일
전화 +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

웨이콘 루마니아 SRL
루마니아
전화 +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

웨이콘 동남아시아 Pte Ltd
싱가포르
전화 (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
캐나다
전화 +1 877 620 8889
info@weicon.ca

웨이콘 이베리카 S.L.
스페인
전화 +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
이탈리아
전화 +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
남아프리카 공화국
전화 +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

웨이콘 김야 사나이 틱. Ltd. Şti.
튀르키예
전화 +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr