

GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu

Kleje do gumy i metalu

GMK 2410 GMK 2510



Trwale elastyczny | odporny na wilgoć

WEICON GMK2410 jest rozpuszczalnikowym klejem kontaktowym na bazie polichloroprenu (CR) do mocnego i elastycznego łączenia dużych powierzchni:

- gumy z gumą
- gumy z metalem

WEICON GMK2410 łączy również gumę komórkową (np. neopren), skórę, filc, materiały izolacyjne, tekstylne, drewno i wiele tworzyw. Po utwardzeniu tworzy połączenie odporne na wilgoć.

GMK2410 nie jest zalecany do łączenia polistyrenu, polietylenu, polipropylenu, elastycznych pianek PVC oraz sztucznej skóry PVC.

Dane techniczne

Baza	Polichloropren (CR)
Barwa	brązowy
Gęstość	0,93 g/cm ³
Lepkość	2400 mPa·s
Czas odparowania	5 - 10 min
Zużycie	250 - 350 g/m ²
Czas wiązania kontaktowego	10 min
Wytrzymałość końcowa (Wytrzymałość 100%)	24 godz
Temperatura aplikacji	+15 do +35
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w zależności od grubości materiału 1,5mm DIN EN 1465	
Stal ocynkowana ogniowo	1,6 N/mm ²
Feuerverzinkter_Stahl-EPDM	0,16 N/mm ²
Feuerverzinkter_Stahl-SBR	0,54 N/mm ²
Feuerverzinkter_Stahl-NBR	0,57 N/mm ²
Odporność na temperaturę	-40 do +80

Wstępna obróbka powierzchni

Łączone elementy muszą być czyste, suche i wolne od kurzu i tłuszczu (WEICON Surface Cleaner). Poprzez szorstkowanie powierzchni skutecznie zwiększa się wytrzymałość wiązania.

Przetwarzanie

Dokładnie wymieszać przed użyciem (GMK 2510 tylko klej) i nanosić klej równomiernie cienką warstwą na obie powierzchnie przy pomocy pędzla lub szpatyli. W zależności od rodzaju materiału i zastosowania, mogą być wymagane dwie do trzech cienkich warstw. Począć na odparowanie rozpuszczalnika 5-15 minut, w zależności od grubości warstwy,

temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Na powierzchniach chłonnych (np. filc) po wyschnięciu pierwszej warstwy kleju należy nałożyć drugą.

Gdy powierzchnie są suche jednak jeszcze lekko lepkie (test dotykowy), części należy połączyć dociskając na krótko przy użyciu dużej siły. Po upływie czasu odparowania, klej należy nakładać ponownie. Nieutwardzone resztki kleju można usunąć przy pomocy zmywacza (WEICON Surface Cleaner lub Cleaner S).

Proces mieszania GMK 2510:

W celu uzyskania jednorodnej mieszaniny dobrze wymieszać klej pozbywając się pęcherzyków powietrza przez co najmniej cztery minuty za pomocą szpachelki lub mieszadła mechanicznego na niskich obrotach (maks. 500 obr/min) (proporcje mieszania 100:7). Wymieszać tylko tyle produktu, ile może być przetworzone w czasie odparowania.

Przechowywanie

Przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej i unikać bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Akcesoria

- 10010887 Processing Spatula mała, 1 sztuka
- 10022562 Processing Spatula duża, 1 sztuka
- 10010066 Szpatułka konturowa Flexy, 1 sztuka

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Oporają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu

Kleje do gumy i metalu

GMK 2410 GMK 2510

Dostępne opakowania

- 10029720 GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu, 25 kg, brązowy
- 10030358 GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu, 0,35 kg, brązowy
- 10046462 GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu, 0,7 kg, brązowy
- 10046463 GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu, 5 kg, brązowy
- 10047630 GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu, 185 g, brązowy
- 10060825 GMK 2410 kej kontaktowy do gumy i metalu, 0,3 kg, brązowy

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr