

Klej montażowy



Szybko utwardzalny | uniwersalny klej na bazie kauczuku (SBR)

Szybki i mocny klej kontaktowy na bazie kauczuku syntetycznego do klejenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Elastyczny 1-komponentowy klej montażowy może być stosowany na wielu materiałach, takich jak: drewno i płyty z włókien drzewnych, płyty MDF i OSB, płyty dekoracyjne, stal, aluminium, tworzywa sztuczne, PCV, tynki, płyty gipsowe, ceramika, mur, płytki, kamień i beton. Klej nadaje się do szybkiego i trwałego mocowania listew przypodłogowych, paneli, elementów podłogowych, okładzin ściennych, parapetów okiennych, progów drzwiowych, drewnianych ram drzwiowych, profili dekoracyjnych i wielu innych.

Dane techniczne

Baza	Kauczuk syntetyczny (SBR)
Barwa	jasnobeżowy
Gęstość	1,1 g/cm ³
Lepkość	200.000 mPa·s
Tworzenie naskórka	1 min
Prędkość utwardzania w ciągu pierwszych 24 godzin	2-3 mm
Warunki utwardzania	23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza
Wypełnienie szczeliny do maks.	5 mm
Temperatura aplikacji	+5 do +40 °C
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu w zależności od grubości materiału DIN EN 1465	1,5mm
MDF	2,7 N/mm ²
Oporność na temperaturę	-40 do +100 °C

Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnie muszą być czyste i wolne od tłuszczu. Wiele zanieczyszczeń powierzchni, takich jak olej, smar, kurz i brud można usunąć za pomocą WEICON Surface Cleaner. Do szczególnie mocno zabrudzonych powierzchni metalowych polecamy WEICON Spray Cleaner S. Do usuwania pozostałości starych farb lub klejów odpowiedni będzie WEICON Sealant and Adhesive Remover. Większość materiałów można dobrze łączyć ze sobą. W przypadku niektórych materiałów lub ekstremalnych wymagań zalecamy zastosowanie środka zwiększającego przyczepność (primer). Mechaniczna obróbka wstępna powierzchni, np. przez szlifowanie lub piaskowanie, może również znacznie poprawić przyczepność.

Przetwarzanie

Metody stosowania.

Ręczny pistolet ciśnieniowy na naboje 310 ml, pistolet na sprężone powietrze. Polecamy wariant z tłoczyskiem (WEICON pistolet kartuszowy na sprężone powietrze), automatyczne systemy dozowania.

Łączenie części klejonych

Aby zapewnić optymalne zwilżenie, łączone elementy muszą być łączone szybko, zanim na kleju utworzy się pierwsza warstwa (czas tworzenia się warstwy).

Przechowywanie

Przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej i unikać bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Akcesoria

- 10025241 Aplikator z końcówką „V” do wszystkich kartuszy, 1 sztuka
- 10000441 Pistolet na kartridże "Standard", 1 sztuka
- 10020751 Pistolet do kartridży "Special", 1 sztuka
- 10101992 Dysza z klipsem Green Tube, 1 sztuka, przezroczysty
- 10059792 Pistolet ciśnieniowy Airflow 3, 1 sztuka

Dostępne opakowania

- 10060801 Klej montażowy, 310 ml, jasnobeżowy

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Klej montażowy

Tabela przeliczeniowa

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$

$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$

$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$

$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$

$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$

$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$

$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$

$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$

$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$

$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr