

GMK 2410 Lem Perekat



Elastis secara permanen | tahan terhadap kelembapan

WEICON GMK 2410 adalah perekat yang berbahan dasar polychloroprene (CR) untuk ikatan berkekuatan tinggi, permukaan penuh, dan fleksibel: - karet ke karet - karet ke logam GMK 2410 juga merekatkan karet seluler, busa PE, kulit, kain kempa, bahan isolasi, tekstil, kayu, dan banyak plastik. WEICON GMK 2410 tidak cocok untuk bahan seperti polistiren yang diperluas, polietilena, polipropilena, busa PVC fleksibel, dan kulit PVC buatan.

Data Teknis

Dasar	Polikloroprena (CR)
Warna	coklat
Kepadatan	0,93 g/cm ³
Viskositas	2400 mPa-s
Waktu penguapan	5 - 10 menit.
Consumption	250 - 350 g/m ²
Waktu ikatan kontak	10 menit.
Kekuatan akhir (Kekuatan 100%)	24 h
Suhu pemrosesan	+15 hingga +35
Tebal bahan kekuatan geser lap. 1,5mm DIN EN 1465	
Baja galvanis	1,6 N/mm ²
Baja galvanis + EPDM	0,16 N/mm ²
Baja galvanis + SBR	0,54 N/mm ²
Baja galvanis + NBR	0,57 N/mm ²
Ketahanan suhu	-40 hingga +80

Pra-Perawatan Permukaan

Bagian-bagian yang akan disambung harus bersih, kering, dan bebas dari debu dan minyak (Pembersih Permukaan WEICON). Mengeraskan permukaan secara efektif meningkatkan kekuatan ikatan.

Pengolahan

Aduk produk dengan baik sebelum digunakan, lalu oleskan lapisan tipis secara merata ke seluruh permukaan yang akan direkatkan dengan kuas cat atau spatula (bergigi halus atau halus). Dua atau tiga lapisan tipis mungkin diperlukan, tergantung pada jenis bahan dan aplikasinya. Tergantung pada ketebalan lapisan, suhu lingkungan dan kelembaban udara, biarkan permukaan yang dilapisi menguap selama 5 - 10 menit. Pada permukaan yang menyerap (misalnya kain flanel), lapisan perekat tambahan harus diaplikasikan setelah penguapan. Segera setelah permukaan kering tetapi masih terasa agak lengket (uji jari), bagian-bagiannya harus disatukan di bawah tekanan yang kuat dan singkat (misalnya dengan roller atau palu). Jika waktu penguapan terlampaui (terlalu kering), perekat harus diaplikasikan lagi. Perekat yang tidak mengering dan melebihi batas dapat dihilangkan dengan Pembersih Permukaan WEICON.

Penyimpanan

Simpan wadah asli yang belum dibuka pada suhu ruangan dan hindari sinar matahari langsung.

Petunjuk penggunaan

Saat menggunakan produk WEICON, data dan peraturan fisik, terkait keselamatan, toksikologi, dan ekologi dalam lembar data keselamatan EC (www.weicon.com) harus diperhatikan.

Aksesoris

- 10010887 Spatula pemrosesan pendek, 1 Potongan
- 10022562 Spatula pengolah panjang, 1 Potongan
- 10010066 Dempul Fleksibel Kontur, 1 Potongan

Ukuran yang tersedia

- 10028906 GMK 2410 Lem Perekat, 0,7 kg, coklat
- 10028908 GMK 2410 Lem Perekat, 0,3 kg, coklat
- 10029662 GMK 2410 Lem Perekat, 185 g, coklat
- 10029718 GMK 2410 Lem Perekat, 5 kg, coklat
- 10029720 GMK 2410 Lem Perekat, 25 kg, coklat
- 10030358 GMK 2410 Lem Perekat, 0,35 kg, coklat

Catatan

Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memikul satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.

WEICON Middle East L.L.C.
Uni Emirat Arab
telepon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Republik Ceko s.r.o.
Republik Ceko
telepon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Kantor Pusat) Jerman
telepon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Rumania
telepon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapura
Telepon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Kolombia
Telepon +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

Weicon Inc.
Kanada
telepon +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spanyol
telepon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
telepon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Afrika Selatan
telepon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turki & #x;d;
telepon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr