

กาวติดผิว GMK 2410



ยึดหยุ่นกาว | ด้านทานความชื้น

WEICON GMK 2410 เป็นกาวที่ทำจากโพลีคลอโรพรีน (CR) สำหรับการยึดติดที่มีความแข็งแรงสูง แบบเติมผิว และยึดหยุ่นได้ระหว่าง:

- ยางกับยาง
- ยางกับโลหะ

GMK 2410 ยังสามารถยึดติดกับยางเซลลูลาร์, โฟม PE, หนัง, ผ้าห่ม, วัสดุกันความร้อน, สังกะสี, ไม้ และพลาสติกหลายชนิด

WEICON GMK 2410 ไม่เหมาะสำหรับวัสดุเช่น โพลีไทรซีนขยายตัว, โพลีเอทิลีน, โพรพิลีน, โฟม PVC แบบยึดหยุ่น และหนัง PVC สังเคราะห์

ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|---|----------------------------|
| ฐาน | โพลีคลอโรพรีน (CR) |
| สี | braun |
| ความหนาแน่น | 0,93 g/cm ³ |
| ความหนืด | 2400 mPa·s |
| เวลาในการระบายอากาศ | 5 - 10 Min. |
| การใช้ง่าย | 250 - 350 g/m ² |
| เวลาในการติดกาว | 10 Min. |
| ความแข็งแรงสุดท้าย (100 % der Festigkeit) | 24 Std. |
| อุณหภูมิการประมวลผล | +15 to +35 |
| ค่าความแข็งแรงต่อแรงเฉือนของรอยต่อแบบซ้อน (ตามความหนาของวัสดุ) 1.5 มม. ตามมาตรฐาน DIN EN 1465 | |
| เหล็กชุบสังกะสี | 1,6 N/mm ² |
| เหล็กชุบสังกะสี + EPDM | 0,16 N/mm ² |
| เหล็กชุบสังกะสี + SBR | 0,54 N/mm ² |
| เหล็กชุบสังกะสี + NBR | 0,57 N/mm ² |
| ความต้านทานต่ออุณหภูมิ | -40 to +80 |

การเตรียมผิวก่อนการใช้งาน

ชิ้นส่วนที่ต้องการเชื่อมต่องานจะต้องสะอาดแห้ง และปราศจากฝุ่นและคราบมัน (WEICON Surface Cleaner) การขัดผิวให้หยาบจะเพิ่มความแข็งแรงของการยึดติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประมวลผล

คุณสมบัติที่ให้เข้ากันได้ ก่อนใช้งาน จากนั้นทากาวให้ทั่วผิวที่ต้องการยึดติดอย่างสม่ำเสมอด้วยแปรงทาสีหรือ (เรียบหรือพื้นละเอียด) อาจต้องทากาวบางๆ สองหรือสามชั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุการใช้งาน ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้น, อุณหภูมิรอบข้าง และความชื้นในอากาศ ให้ปล่อยให้ผิวที่ทากาวระเหยเป็นเวลา 5 - 10 นาที สำหรับผิวที่ดูดซับ (เช่น ผ้าห่ม) ควรทากาวชั้นเพิ่มเติมหลังจากการระเหย เมื่อผิวแห้งแต่ยังคงรู้สึกเหนียวเล็กน้อย (ทดสอบด้วยนิ้ว) ชิ้นส่วนต้องถูกเชื่อมต่อกันได้แรงกดที่รวดเร็วและแรง (เช่น ใช้ลูกกลิ้งหรือค้อน) หากเวลาการระเหยเกินไป (แห้งเกินไป) จะต้องทากาวใหม่ กาวที่ยังไม่แห้งและเกินขนาดสามารถล้างออกได้ด้วย WEICON Surface Cleaner

การเก็บรักษา

เก็บภาชนะดั้งเดิมที่ยังไม่เปิดไว้ที่อุณหภูมิห้องและหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง

คำแนะนำการใช้งาน

ในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ WEICON จะต้องพิจารณาข้อมูลและข้อกำหนดทางกายภาพ ความปลอดภัย ทางพิษวิทยา และทางนิเวศวิทยาในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย EGS ของเรา (www.weicon.de)

อุปกรณ์เสริม

- 10010887 เกรียงสำหรับการใช้งาน, 1 PCE
- 10022562 เกรียงสำหรับการใช้งาน, 1 PCE
- 10010066 เกรียงขึ้นรูปขอบโค้ง, 1 PCE

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่

- 10028906 กาวติดผิว GMK 2410, 0,7 kg, braun
- 10028908 กาวติดผิว GMK 2410, 0,3 kg, braun
- 10029662 กาวติดผิว GMK 2410, 185 g, braun
- 10029718 กาวติดผิว GMK 2410, 5 kg, braun
- 10029720 กาวติดผิว GMK 2410, 25 kg, braun
- 10030358 กาวติดผิว GMK 2410, 0,35 kg, braun

หมายเหตุ: ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรามีขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและประสบการณ์ของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเราไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมการใช้งานเฉพาะที่ผู้ใช้ การรับประกันสามารถทำได้เฉพาะคุณภาพสูงที่คงที่ของผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น เราขอแนะนำให้การทดสอบอย่างละเอียดก่อนการใช้งานจริงในกรณีที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr