

GMK 2510



高强度 | 具永久弹性 | 耐高温

GMK 2510 是一款以聚氯丁烯为基础成分的双组份粘合剂，用于长效的大面积平面粘接。

与单组份胶水相比，该款的优势在于更加出色的附着能力及耐温性。

GMK 2510 可以粘接橡胶、金属、纺织品、海绵橡胶（氯丁橡胶）、氯硫化聚乙烯橡胶（海帕伦）、绝缘材料、涂层后的

PU材料以及木材等多种塑料。固化后耐潮湿。WEICON GMK 2510不适用于以下材料：聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯、聚丙烯部件、PVC软质泡沫塑料和PVC人造皮革。

技术参数

基础成分	聚氯丁烯铬
颜色	黑色
密度	0,85 g/cm ³
粘度	1500 mPa·s
混合比例	100:7
可操作时间	23 °C, 50 % 空气湿度 > 2 小时
挥发时间	5 - 15 分钟
消耗量	150 - 300 g/m ²
最终固化所需时间 (100%强度)	24 小时
操作温度	+15 °C 至 +35 °C
保质期	室温下 12 个月
材料厚度为1.5mm时的拉伸剪切强度 DIN EN 1465	
钢, 经热镀锌处理过	3 N/mm ²
Feuerverzinkter_Stahl-EPDM	0,6 N/mm ²
Feuerverzinkter_Stahl-SBR	0,5 N/mm ²
Feuerverzinkter_Stahl-NBR	0,49 N/mm ²
耐温范围	-40 °C 至 +80 °C, 短时 (约1小时) 可达 +130 °C
许可与标准	
IMPA编码	815239/40

表面预处理

待粘接的物体表面需清洁、干燥、无粉尘或油脂（可使用WEICON表面清洁剂）。可通过对表面进行粗糙处理来增强粘接效果。

操作

使用前请用力摇晃产品（GMK 2510仅需摇晃粘合剂），用刷子或（平整或细齿的）刮刀将胶水薄薄涂抹在待粘接的物体表面。

依据粘接材料和工况的不同，可根据具体情况，将胶水薄薄涂抹两至三层。依涂层厚度和空气湿度的不同，将涂层后的表面静置5-10分钟，让胶水挥发。若粘接表面为吸收性材质（如毛毡），则需在静置后再涂抹一层胶水。用手指轻微按压涂胶后的物体表面，若胶水还微有粘性，即手指抽离表面时会略微将胶水拉丝，则表明静置时间已经足够。这时需要快速且用力地将需要粘接的部件进行接合（可借助滚压装置或锤子）。若静置过久，胶水已完全干透，则需要重新涂胶。粘接后，溢出的胶水可以用WEICON表面清洁剂加以清理。

储藏

请将该产品以未开封的原始包装储存于室温条件下，且避免阳光直射。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表（www.weicon.cn）上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

配件

- 10010887 处理抹刀, 1 件
- 10022562 处理抹刀, 1 件
- 10010066 多功能刮铲 Flexy, 1 件

可选择的包装容量

- 10034480 GMK 2510, 0,69 kg, 黑色
- 10039649 GMK 2510, 0,32 kg, 黑色

此处进入产品主页



重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际使用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期望的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone (+65) 6710 7671
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr