

GMK 2410



duurzaam elastisch|vochtbestendig|sterk hechtend, snelle uitharding

WEICON GMK 2410 is een lijm op basis van Polychloropreen (CR) met een hoge initiële hechting voor flexibele verlijmingen over complete oppervlakken van:

- rubber met rubber
- rubber met metaal

GMK 2410 verlijmt met hetzelfde gemak schuimrubber, PE-schuim, leer, vilt, isolatiematerialen, textiel, hout en vele kunststoffen.

WEICON GMK 2410 is niet geschikt voor materialen zoals polystyreenschuim, polypropyleen, polyethyleen

onderdelen, PVC-zachtschuim en PVC-kunstleder

Technische gegevens

Basis	Polychloropreen (CR)
Kleur	bruin
Dichtheid	0,93 g/cm ³
Viscositeit	2400 mPa·s
Uitschakeltijd	5 - 10 min.
Verbruik	250 - 350 g/m ²
Contactverbindingstijd	10 min.
Eindsterkte (100% sterkte)	24 uur
Verwerkingstemperatuur	+15 - +35
Zugscherfestigheid bij Materialdikte 1,5 mm DIN EN 1465	
Vuurverzinkt staal	1,6 N/mm ²
Vuurverzinkt staal + EPDM	0,16 N/mm ²
Vuurverzinkt staal + SBR	0,54 N/mm ²
Vuurverzinkt staal + NBR	0,57 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +80

Oppervlaktevoorbereiding

De beide delen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. (Bv. m.b.v. WEICON Oppervlakkenreiniger). Door het oppervlak op te ruwen wordt de sterkte van de verlijming verhoogd.

Verwerking

Roer de producten goed voor gebruik en breng ze vervolgens gelijkmatig aan met een kwast of spatel (glad of fijn getand) in een dunne, volledige laag op de te lijmen oppervlakken.

Afhankelijk van het materiaal en de toepassing kunnen twee tot drie dunne lagen nodig zijn. Laat de gecoatete oppervlakken 5-10 minuten drogen, afhankelijk van de aanbrensdikte, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Bij absorberende oppervlakken (bijv. vilt) moet na het drogen een extra lijmlaag worden aangebracht. Zodra de oppervlakken droog maar nog licht plakkerig aanvoelen (vingertest), moeten de onderdelen onder korte, stevige druk (bijv. met een roller of hamer) worden samengevoegd. Bij overschrijding van de droogtijd (overdrogen) is een nieuwe lijmttoepassing nodig. Niet-uitgeharde, overtollige lijm kan worden verwijderd met WEICON Oppervlaktereiniger.

Opslag

Bewaren in de ongeopende originele verpakking op kamertemperatuur en direct zonlicht vermijden.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Accessoires

- 10010887 Verwerkingsspatel kort, 1 stuk
- 10022562 Verwerkingsspatel lang, 1 stuk
- 10010066 Contourspatel Flexy, 1 stuk

Beschikbare verpakkingsgroottes

- 10028906 GMK 2410, 0,7 kg, bruin
- 10028908 GMK 2410, 0,3 kg, bruin
- 10029662 GMK 2410, 185 g, bruin
- 10029718 GMK 2410, 5 kg, bruin
- 10029720 GMK 2410, 25 kg, bruin
- 10034895 GMK 2410, 0,35 kg, bruin

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr