Technische sprays
**Oppervlakte- en corrosiebescherming**

# Aluminium Spray A-100 slijtvast




## Beschermt tegen roest en corrosie|wrijvingsvast

WEICON Aluminium Spray A-100 is slijtvast, is bestand tegen vele verdunde zuren en logen en weersinvloeden en bevat aluminium pigmenten met een zuiverheid van ca. 99,5%.

De spray biedt een hoog kwalitatieve corrosiebescherming voor alle metalen oppervlakken.

WEICON Aluminium Spray A-100 kan in ventilatie- en airconditionings installaties, pijpleidingen en machinebehuizingen, op glasvezel carrosseriedelen, bij modelbouw, kunst en speelgoedfabricage en in vele andere

sectoren worden toegepast.

**Technische gegevens**

| | | |
|---|---|---|
| Kleur | | Aluminium-metallic, mat |
| Toepassingsgebied | | Binnen en buiten |
| Bindmiddel | | acrylaathars |
| Pigment | | aluminiumpigmenten |
| Pigment-zuiverheid | | Ca. 99,5% Al |
| Metaalgehalte in de droge film | | ~43 % |
| Verwerkingstemperatuur | | +5 °C tot +35 °C, optimaal +18 °C tot +35 °C |
| Aanbevolen grondlaag | | Zink-Spray |
| Verbruik | bij 1,5 kruisgang | ~ 2 m² |
| Laagdikte bij 1,5 kruis ca. | | 25 - 35 µm |
| Stofdroog na | | 10 Min. |
| Minimale houdbaarheid | bij kamertemperatuur | 24 maanden |
| doorgehard na | | 4-6 uur |
| overschilderbaar | | na 4 uur |
| Kruislings snijden | DIN 53151/ISO 2409 | Kenmerk kruislinge inkerving GT 0 tot GT 1 |
| Doornbuigtest | DIN EN ISO 1519 | Geen haarschuurvorming |
| deklaag | | Niet noodzakelijk |
| Dichtheid | | 0,9 g/cm³ |
| Temperatuursbestendigheid | | -50 tot +800 |
| Compatibel met Double Nozzle | | nee |

**Goedkeuringen / Richtlijnen**

| | |
|---|---|
| ISSA-code | 53.402.42 |

## Oppervlaktevoorbehandeling

Oppervlakken reinigen en ontvetten met WEICON Oppervlaktereiniger.

## Verwerking

Spuitbus voor gebruik schudden totdat de roerkogel te horen is. Bij kamertemperatuur (ca. +20°C) op een afstand van ong. 25 cm in kruisgang aanbrengen Stofdroog na ca. 15 min. doorgehard na ca. 4-6 uur.

## Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

## Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

## Beschikbare verpakkingsgroottes

10014477 Aluminium Spray A-100 slijtvast, 400 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr