

# Aluminium Spray A-400 hoogglans



## Met hoge glans

WEICON Aluminium Spray A-400 is hoogbrilliant, is bestand tegen vele verdunde zuren en logen en weersinvloeden en bevat aluminium pigmenten met een zuiverheid van ca. 99,5%.

Aluminium Spray A-400 biedt een hoogwaardige corrosiebescherming voor alle metalen oppervlakken.

WEICON Aluminium Spray A-400 kan in ventilatie- en airconditionings installaties, verbrandingsinstallaties, pijpleidingen en machinebehuizingen, op glasvezel carrosseriedelen, bij modelbouw, kunst en speelgoedfabricage en in vele andere sectoren worden toegepast.

## Technische gegevens

Toepassingsgebied	Binnen en buiten	
Bindmiddel	Koolwaterstofhars	
Pigment	Plaatjesachtige aluminiumpigmenten	
Pigment-zuiverheid	Ca. 99,5% Al	
Metaalgehalte in de droge film	~23 %	
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +35 °C, optimaal +18 °C tot +35 °C	
Aanbevolen grondlaag	Zink-Spray	
Verbruik	bij 1,5 kruisgang	~ 2 m <sup>2</sup>
Laagdikte bij 1,5 kruis ca.	10 - 15 µm	
Stofdroog na	10 Min.	
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	24 maanden
doorgehard na	4-6 uur	
Kruislings snijden	DIN 53151/ISO 2409	Kenmerk kruislinge inkerving GT 0 tot GT 1
Doornbuigtest	DIN EN ISO 1519	Geen haarschuurvorming deklaag
Dichtheid	0,8 g/cm <sup>3</sup>	
Temperatuurbestendigheid	-50 - +800	

## Oppervlakte- en corrosiebescherming

### Oppervlaktevoorbehandeling

Oppervlakken reinigen en ontvetten met WEICON Oppervlaktereiniger.

### Verwerking

Schud de bus voor gebruik tot de roerbal duidelijk hoorbaar is. Bij kamertemperatuur (ca. +20°C) op een afstand van ca. 25 cm gelijkmatig in kruisgang aanbrengen. Stofdroog na ca. 10 minuten, volledig uitgehard in ca. 4-6 uur.

### Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

### Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) in acht genomen worden.

### Beschikbare verpakkingsgroottes

10014478 Aluminium Spray A-400 hoogglans, 400 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking  
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr