Technische sprays
Montagesprays

Anti-Seize High-Tech ASW 400



NSF Nonfood Compounds Program Listed **H1** Registration **141636**

Duurzame bescherming tegen corrosie, vastlopen en slijtage NSF getest|vrij van metalen|NSF getest

WEICON Anti-Seize High Tech heeft een hoge temperatuursbestendigheid en een buitengewoon goede lossende werking, is vrij van metalen, materiaalneutraal en is NSF goedgekeurd.

WEICON Anti-Seize High-Tech is bijzonder geschikt wanneer metaalhoudende pasta's elektrolytische reacties kunnen veroorzaken, nikkelhoudende producten niet gebruikt kunnen of mogen worden wegens gezondheidsredenen en donkere, metaalhoudende producten niet gebruikt kunnen of mogen worden wegens optische redenen.

Technische gegevens

Basis		Medische witte olie
Kleur		wit
Dichtheid	(+20°C) DIN 51757	1,42 g/cm³
Siliconenvrij		ja
VKA-TEST Goede lading	DIN 51350	3600 N
VKA-TEST lasbelasting	DIN 51350	3800 N
VKA-TEST Calotte Waarde	DIN 51350 (1Min/1000N)	0,7 mm
Walkpenetratie	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Waterbestendigheid	DIN 51807	1 - 90
Drukbelasting		230 N/mm²
Thermische geleidbaarheid		0,7 W/m·K
Diëlektrische sterkte	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,4 kV/mm
Temperatuursbestendigheid		-40 - +1.400
Goedkeuringen / Richtlijnen		
ISSA-code		53.402.19
IMPA-Code		450847
MIL-Spec	complies with	MIL-PRF-907H / MIL-A-13881C

Wrijvingscoëfficiënten

Reibwerte Stahl-blank	
Totale wrijvingscoëfficiënt	0,11 (min. 0,10)
Wrijvingswaarden draad	0,12 (min. 0,10)
Wrijvingswaarde kop	0,10 (min. 0,09)
Reibwert V4A	
Totale wrijvingscoëfficiënt	0,15 (min. 0,14)
Wrijvingswaarden draad	0,15 (min. 0,13)
Wrijvingswaarde kop	0,15 (min. 0,14)
Reibwert Stahl galvanisch verzinkt	
Totale wrijvingscoëfficiënt	0,08 (min. 0,07)
Wrijvingswaarde draad	0,09 (min. 0,08)
Wrijvingswaarde kop	0,07 (min. 0,06)

Oppervlaktevoorbehandeling

Het te smeren oppervlak, afhankelijk van de mate van vervuiling, eerst reinigen met WEICON Reiniger S. Reeds gebruikte schroeven behandelen met de staalborstel en reinigen met WEICON Reiniger S. Voor een perfecte spuitfunctie het product op kamertemperatuur brengen.

Verwerking

Spuitbus voor gebruik schudden totdat de roerkogel te horen is. Met een afstand van ca. 15 cm aanbrengen. ASW 400 is alleen geschikt voor de materiaal specifieke toepassing, het is geen vervanging van olie- of vetsmering.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Technische sprays
Montagesprays

Anti-Seize High-Tech ASW 400

Beschikbare verpakkingsgroottes

10015500 Anti-Seize High-Tech ASW 400, 400 ml, wit

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr