

Anti-Seize Standaard ASA 400



Duurzame bescherming tegen corrosie, vastlopen en slijtage

WEICON Anti-Seize heeft een hoge temperatuurbestendigheid en een buitengewone scheidende werking

Anti-Seize wordt als beschermings-, scheidings- en smeermiddel gebruikt voor zwaar belaste onderdelen. Optimaal op elkaar afgestemde gehalten vaste stoffen en geselecteerde additieven, zorgen voor een breed toepassingsgebied.

Anti-Seize beschermt tegen corrosie, vastvreten en slijtage, stickslipverschijnselen, oxidatie en passingsroest en elektrolytische reacties ("koudlassen").

Technische gegevens

Basis	Mengsel van synthetische olie
Dichtheid (+20°C) DIN 51757	1,16 g/cm ³
Siliconenvrij	ja
VKA-TEST Goede lading DIN 51350	4.200 N
VKA-TEST lasbelasting DIN 51350	4.400 N
VKA-TEST Calotte Waarde DIN 51350 (1Min/1000N)	0,5 mm
Walkpenetratie DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Waterbestendigheid DIN 51807	0 - 90
Drukbelasting	230 N/mm ²
Thermische geleidbaarheid	0,3 W/m-K
Diëlektrische sterkte DIN EN 60243-1 (20°C)	0,47 kV/mm
Temperatuurbestendigheid	-180 - +1.200
Goedkeuringen / Richtlijnen	
ISSA-code	53.402.18

Oppervlaktevoorbereiding

Oppervlakken reinigen en ontvetten. Voor probleemloos sproeien, product eerst op kamertemperatuur brengen.

Verwerking

Spuitbus voor gebruik schudden totdat de roerkogel te horen is. Met een afstand van ca. 15 cm aanbrengen. ASA 400 is alleen geschikt voor de materiaal specifieke toepassing, het is geen vervanging van olie- of vetsmering.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

- 10015497 Anti-Seize Standaard ASA 400, 400 ml
- 10020366 Anti-Seize Standaard ASA 400, 100 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr