Lijmspray extra sterk



Speciaal type voor sterke en permanente verlijmingen

WEICON Lijmspray extra sterk is het speciale type voor sterke en permanente verlijmingen op ruwe en oneffen

oppervlakken Door het speciale ventiel laat de lijm zich over grote oppervlakken aanbrengen, tevens biedt het de mogelijkheid om de afstelling flexibel 360° te draaien.

Lijmspray extra sterk kan voor verlijmingen van vilt, PVC-folie, kunstleer, vloerbedekking, kunststoffen, karton,

schuim en schuimrubber, isolatiematerialen, zachtschuim, vinyl, leer, rubber en metaal en hout worden gebruikt en is geschikt voor het verlijmen van grote oppervlakken.

Technische gegevens

Basis		Synthetische kautschuk
Siliconenvrij		ja
Verwerkingstemperatuur		+10 °C tot +30 °C
Verbruik	bij 1,5 kruisgang	~ 4 m²
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	12 maanden
Uitschakeltijd		5 - 10 min.
Temperatuursbestendigheid		-20 tot +80
Compatibel met Double Nozzle		nee

Verwerking

1. Schud de bus voor gebruik. De oppervlakken moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Spray het product op een afstand van 15 tot 30 cm op het oppervlak. Bij poreuze materialen moet het adhesive spray op beide oppervlakken worden aangebracht.

2. Laat het spray drogen afhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen en omgevingstemperatuur (ca. 10 minuten), totdat de lijm niet meer vezelig is.

3. Plaats de onderdelen en breng ze met stevige druk samen.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10025997 Lijmspray extra sterk, 500 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr