

# Lijmspray permanent

## Universeel toepasbaar

WEICON Lijmspray is universeel inzetbaar en verbindt lichte materialen onderling en met elkaar.

WEICON Lijmspray is geschikt voor het verlijmen van talrijke materialen, zoals papier, karton, golfkarton, hout, dunne

fineer, kurk, leder, textiel, vilt, zachtschuim, rubber en schuimrubber, kunststoffolie (behalve PVC en polyethyleen) en is bijzonder geschikt voor het verlijmen van hardschuim (bijv. piepschuim).

### Technische gegevens

Basis	Synthetische kautschuk	
Siliconenvrij	ja	
Verwerkingstemperatuur	+10 °C tot +30 °C	
Verbruik	bij 1,5 kruisgang	~ 13 m <sup>2</sup>
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	12 maanden
Uitschakeltijd	5 - 15 min.	
Temperatuurbestendigheid	-20 - +65	

## Verwerking

1. Schud de bus voor gebruik en spuit eenzijdig op de gereinigde en droge ondergrond op een afstand van ongeveer 15 - 30 cm. Bij poreuze oppervlakken is aanbrengen aan beide zijden nodig.

2. Laat de aangebrachte lijmlaag afhankelijk van de oppervlakte-eigenschappen en temperatuur drogen (ca. 10 min.) totdat er bij aanraking met de vinger geen draden meer ontstaan.

3. Plaats de onderdelen na de droogtijd en druk ze stevig tegen elkaar aan.

## Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

## Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) in acht genomen worden.

## Beschikbare verpakkingsgroottes

10015502 Lijmspray permanent, 500 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:



### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
[Email: info@weicon.co](mailto:Email: info@weicon.co)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)