Technische sprays
Hechtsmeermiddelen

Top-Lube



Extreem goede kruipende eigenschappen

WEICON Tob-Lube is een transparant, synthetisch hechtsmeermiddel voor permanente smering van allerlei hoog belaste delen.

Top-Lube heeft een uitzonderlijke hechtingskracht, is drukbestendig, waterbestendig en heeft goede kruipeigenschappen. Het is temperatuursbestendig van -40 tot +200 °C (-40 tot +392 °F) en kan ook tijdens bedrijf worden gebruikt, indien er volgens de geldende veiligheidsvoorschriften wordt gewerkt.

De volgende kunststoffen en elastomeren worden niet aangetast: PTFE, PE, PA, fluorine- butadine- en silicoonrubber en polychloropreen. Gelimiteerd bestendig zijn: . PE-LD, POM, PP en NBR.

WEICON Top-Lube kan gebruikt worden op krachtoverdragende bouten, tandwielen en wormverbindingen, snelbewegende machine onderdelen, scharnieren en verbindingen, rol- en kogellagers, veersystemen en in vele sectoren van de industrie.

Technische gegevens

Geur	mineraalolie
Kenmerken	Extreme kruipende eigenschappen, waterafwijzend
Siliconenvrij	ja
Minimale houdbaarheid bij kamertemperatuur	24 maanden
Kinematische viscositeit (40°C)	79 mm²/s
Kinematische viscositeit (100°C)	9 mm²/s
Temperatuursbestendigheid	-40 - +200
Compatibel met Double Nozzle	nee

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	53.402.12
IMPA-Code	450826

Verwerking

Voor gebruik goed schudden. Op een afstand van ca. 15 cm op het schoongemaakte en droge oppervlak aanbrengen. Bij inachtneming van de veiligheidsvoorschriften kan het product ook tijdens bedrijf gebruikt worden.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10014481 Top-Lube, 400 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr