

WEICONLOCK® AN 305-73



hoge viscositeit | lage sterkte | eenvoudig demonteerbaar

Vlakkenafdichting voor het afdichten van flenzen

Technische gegevens

Kleur	lichtgroen
Fluorescerende	Ja
Viscositeit	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Spleetoverbrugging tot max.	0,3 mm
Uitbreekkoppel	6 - 10 Nm
Verder draaimoment	2 - 5 Nm
Afschuifsterkte Nmm ² (DIN 54452)	4 - 6 N/mm ²
Handvast	20 - 40 min.
Eindsterkte (100% sterkte)	12 uur
Temperatuursbestendigheid	-60 - 150
Minimale houdbaarheid bij kamertemperatuur	24 maanden
Druksterkte	
M 3x6 max.	1500 bar
M 4x6 max.	1500 bar
M 5x8 max.	1500 bar
M 6x10 max.	1500 bar
M 8x12 max.	700 bar
M 10x16 max.	500 bar

Voortzettingmoment per materiaal

IMPA-Code	450816
-----------	--------

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	53.402.26
IMPA-Code	450816

Oppervlaktevoorbereiding

Afdichtingsvlakken reinigen.

Verwerking

WEICONLOCK wordt direct vanuit de pen/cartridge gelijkmatig aangebracht; vermijd hierbij direct contact tussen de doseerspuit en metaal. Breng een continue sliert aan op één flenzzijde en voeg de onderdelen snel samen en draai ze stevig vast. Voor afdichtingstoepassingen (buisverbindingen) brengt u WEICONLOCK ringvormig aan op de draad. Schroef de buisdraad vast en draai deze aan tot de gewenste uitlijning. Giet WEICONLOCK dat al in contact is geweest met metaal niet terug in de fles. Zelfs de kleinste metaaldeeltjes zorgen voor uitharding in de fles. Voor serieproductie wordt daarom het gebruik van doseerapparatuur aanbevolen.


Opslag

Bewaar WEICONLOCK in de ongeopende originele verpakking bij kamertemperatuur. Vermijd warmtebronnen en direct zonlicht. De luchtinhoud in de verpakking bepaalt de stabiliteit bij opslag.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Sterkte bij warmte



Accessoires

- 10021433 Activator F, 200 ml, groen
- 10001256 Feindosierspitze, 1 stuk

Beschikbare verpakkingsgroottes

- 10019945 WEICONLOCK® AN 305-73, 50 ml, lichtgroen
- 10020005 WEICONLOCK® AN 305-73, 200 ml, lichtgroen
- 10031472 WEICONLOCK® AN 305-73, 300 ml, lichtgroen

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICONLOCK® AN 305-73

WEICONLOCK®

Vlakkenafdichtingen

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr