WEICONLOCK®

Mastic d'étanchéité pour tuyaux et filetages

WEICONLOCK® SI 303-31 Etanchéité des Tuyaux et des Filetages



Etanchéité des tuyaux et des filetages | Certifié ISEGA | Apte au contact de l'eau potable | Certification NSF

· haute viscosité

· résistance faible

· démontage facile

Fiche technique

Couleur		blanc
Pour assemblages filetés jusqu'à		M 80 R 3"
Jeu de collage max.		0,5 mm
Couple de rupture		< 1,5 Nm
Couple résiduel		< 0,5 Nm
Résistance au cisaillement Nmm² (DIN 54452)		< 1 N/mm²
Résistance de manipulation	(35 % de la force)	24 h
Durcissement final	(100 % de la force)	72 h
Résistance aux températures		-40°C à +180 °C
Durée minimale de stockage	à température ambiante	12 mois

Agréments / directives

NSF		S2 (FDA 21 CFR)
Institut d'hygiène		Recommandation transitoire de l'UBA sur le silicone
Code ISSA		75.628.18
Code IMPA		815222
MIL-Spec	correspond à	-

Préparation de la surface

Pour obtenir un résultat optimal, les pièces à assembler doivent être dégraissées et nettoyées, par ex. avec le Nettoyant de Surfaces WEICON (éventuellement rendre la surface rugueuse). L'utilisation de WEICONLOCK est également possible sur des surfaces non nettoyées, par ex. des vis dans leur état de livraison. Toutefois, plus la surface est propre, meilleurs seront les résultats obtenus.

Traitement

Presser manuellement, refermer immédiatement la mini-poche après usage. Les mini-poches entamées doivent être utilisées dans les plus brefs délais.

Entreposage

Conserver WEICONLOCK dans l'emballage d'origine non ouvert à température ambiante. Éviter les sources de chaleur et l'exposition directe au soleil. L'air contenu dans l'emballage contribue à la stabilité du stockage.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et consignes physiques, de sécurité, toxicologiques et environnementales figurant dans nos fiches de données de sécurité FDS (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10050555 WEICONLOCK® SI 303-31 Etanchéité des Tuyaux et des Filetages, 85 ml, blanc

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr