

WEICONLOCK® SI 303-31 管道及螺纹密封

WEICONLOCK® 管道和螺纹密封



管件与螺纹密封 | 通过ISEGA认证 | 符合饮用水标准 | 通过NSF认证

- 高粘度
- 低强度
- 易于拆卸

技术参数

颜色	白色
最大可密封螺纹	M 80 R 3"
最大桥接间隙	0,5 mm
起始扭矩	< 1,5 Nm
运行扭矩	< 0,5 Nm
剪切强度 N/mm ² (DIN 54452)	< 1 N/mm ²
达到初始强度所需时间 (35%强度)	24 小时
最终固化所需时间 (100%强度)	72 小时
耐温范围	-40°C 至 +180°C
保质期	室温下 12 个月
许可与标准	
NSF认证	S2 (FDA 21 CFR)
卫生监管部门	德国联邦环保局UBA关于硅胶的暂行建议
ISSA编码	75.628.18
IMPA编码	815222

表面预处理

为实现最佳效果，应对待组装部件进行去脂与清洁处理（比如使用 WEICON 表面清洁剂）；如有需要，还可进行粗化处理。WEICONLOCK 厌氧胶系列产品也可用于未经清洁的表面，比如直接用在新购状态的螺纹上。但请注意：相关表面的清洁程度越高，该密封剂的使用效果才越好。

操作

手动挤胶；施胶完毕后请立即重新密封管状袋；迷你软管袋开封后，产品应尽快用完。

储藏

请将 WEICONLOCK 厌氧胶系列产品以未开封的原始包装存储于室温条件下。请远离热源，并避免阳光直射。包装内所含的空气有助于确保产品的储存稳定性。

使用须知

使用 WEICON 产品时，需注意我们在 EG 材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

可选择的包装容量

1005055 WEICONLOCK® SI 303-31 管道及螺纹密封, 85 ml, 白色

此处进入产品主页



重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr