

WEICONLOCK® SI 303-31 Etanșant pentru țevi și filete



Etanșare țevi și filete | certificat ISEGA | aprobat pentru apă
potabilă | certificat NSF

- vâscozitate ridicată
- rezistență redusă
- demontare ușoară

Date tehnice

Culoare	albă
Pentru îmbinări filetate de până la	M 80 R 3"
Capacitatea max. de umplere a rosturilor	0,5 mm
Moment de rupere	< 1,5 Nm
Cuplu rezidual	< 0,5 Nm
Rezistența la forfecare Nmm ² (DIN 54452)	< 1 N/mm ²
Rezistența la manipulare (35 % rezistență)	24 h
Rezistența finală (100 % rezistență)	72 h
Rezistența la temperatură	-40°C și +180°C
Termen de valabilitate la temperatura camerei	12 luni

Cuplu în funcție de material

Cod IMPA	815222
----------	--------

Aprobări/ Certificări

NSF	S2 (FDA 21 CFR)
Institutul de Igienă	Recomandare UBA privind reacțiile cu siliconi
Cod ISSA	75.628.18
Cod IMPA	815222

Etanșare pentru țevi și filete

Pretratarea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie curate și fără urme de grăsimi. Multe impurități de suprafață precum uleiul, murdăria și praful pot fi ușor îndepărtate cu WEICON Spray pentru curățarea suprafețelor. Pentru suprafețele metalice foarte murdare recomandăm utilizarea WEICON Degresant S; de asemenea, WEICON Decapant este potrivit pentru înlăturarea resturilor vechi de vopsea și adezivi. Majoritatea materialelor pot fi lipite durabil unele cu altele și între ele, dar în cazul anumitor suprafețe sau a unor cerințe extreme se recomandă utilizarea unui agent de îmbunătățire a aderenței (primer). Mai multe informații referitoare la acest subiect puteți găsi consultând secțiunea dedicată primerilor. În plus, tratarea mecanică a suprafeței, de ex. prin șlefuire sau sablare, poate îmbunătăți aderența în mod considerabil.

Mod de aplicare

Aplicați produsul prin presare manuală, resigilați imediat ambalajul după utilizare și utilizați produsul deschis cât mai curând posibil.

Depozitare

Depozitați WEICONLOCK în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. Aerul din interiorul ambalajului ajută la menținerea stabilității la depozitare.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fisele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10052102 WEICONLOCK® SI 303-31 Etanșant pentru țevi și filete, 85 ml, albă

Către pagina cu detalii
produs



Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr