

Siliconen A



acetaatverbindend | schimmelwerend

WEICON Siliconen A is oplosmiddelvrij, acetaatverbindend, sterk hechtend, duurzaam elastisch, verouderings-, chemicaliën- en temperatuurbestendig tot +200 °C (+392 °F), extreem elastisch (rek bij breuk >700%) en universeel inzetbaar. Siliconen A hecht zeer goed op staal, aluminium, glas, keramiek en vele andere materialen.

Siliconen A kan worden gebruikt in de machine- en installatiebouw, in de ventilatie- en airconditioningstechniek, in de energie- en elektrotechniek, in de beurs- en winkelrichting en in vele andere sectoren van de industrie.

Kenmerken

Basis	1-C polysiloxaan (acetaat)	
Textuur	pasta-achtig	
Soort uitharding	vochtuithardend	
overschilderbaar	Nee	
Stabiliteit/afloop	ASTM D 2202	1.0 mm
Dermatest	DIN 4102	B 2
Minimale houdbaarheid	Presspack / Green Tube	18 maanden

Verwerking

Uithardingsvoorwaarden	+5 to +40°C en 30% tot 95% rel. Luchtvochtigheid	
Uithardingsnelheid	in de eerste 24 uur	2 - 3 mm
Viscositeit	4.210 Pa·s (0,5 1/s) 110 Pa·s (50 1/s)	
Dichtheid	1,03 g/cm³	
Max. Voegbreedte afdichting	25 mm	
Spleetoverbrugging tot max.	5 mm	

Uitharding

Huidvormingstijd	15 min.
------------------	---------

Mechanische eigenschappen

Treksterkte	ISO 37	1,4 N/mm²
Rek bij breuk (trek)	ISO 37, S3A	700 %
UITGEROEPEN 1071	ISO 37 S3A	0,3 N/mm²
Temperatuur weerstand Tape		
Bewegingsabsorptie max.		25 %
Hardheid (Shore A)	DIN EN ISO 7619	20±5
Volumeverandering	DIN 52451	< -6 %

Thermische kenmerken

Temperatuurbestendigheid	-40 - +180
Thermische geleidbaarheid	0,2 W/m·K

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	75.628.28	
IMPA-Code	815207	
MIL-Spec	komt overeen met	MIL-A-46106B Group I Typ 1

Oppervlaktevoorbereiding

Surfaces must be clean and free of grease. Many surface soiling, such as oil, grease, dust and dirt can be removed with WEICON

Surface Cleaner. For heavily soiled metal surfaces, we recommend Cleaner Spray S; for removing old colour residues or adhesive

residues, WEICON Sealant and Adhesive Remover is ideal. Most materials can be bonded to and among each other. For certain materials or special requirements, we recommend the use of a

bonding agent (primer). Mechanical surface pre-treatment e.g. by grinding or sanding can also improve the adhesion considerably.

Verwerking

Processing Cartridge gun for 310 ml cartridges, compressed air gun, we recommend a version with piston rod (WEICON Compressed Air Cartridge Gun), automatic dosing systems. Processing tube (only transparent) Squeeze out by hand Close tube again immediately after use, opened tubes should be used up as quickly as possible. Joining the components In order to guarantee and ideal wetting, the bonding parts need to be joined, before the adhesive skins over (skin-over time).

Opslag

Bewaren in de ongeopende originele verpakking op kamertemperatuur en direct zonlicht vermijden.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Siliconen A

Accessoires

10025241	V-naad spuitmond, 1 stuk
10020751	Kitpistool Speciaal, 1 stuk
10000441	Kitpistool, 1 stuk
10101992	Clip-mondstuk Green Tube, 1 stuk, transparant
10059792	Drukpistool Luchtstroom 3, 1 stuk

Beschikbare verpakkingsgroottes

10000408	Siliconen A, 85 ml, transparant
10104903	Siliconen A, 280 ml (Green Tube), grijs
10104906	Siliconen A, 280 ml (Set), grijs
10104913	Siliconen A, 280 ml (Green Tube), wit
10104916	Siliconen A, 280 ml (Set), wit
10104924	Siliconen A, 280 ml (Green Tube), transparant
10104927	Siliconen A, 280 ml (Set), transparant
10104933	Siliconen A, 280 ml (Green Tube), zwart
10104936	Siliconen A, 280 ml (Set), zwart

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr