

# AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey



## Kuru yağ

AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey -200 ile +450 kısa süreli ile +500 arası basınç ve sıcaklık dayanımlı gres içermeyen kuru yağdır. Tabaka tozu, kiri ve suyu atar ve yağa, grese ve pek çok kimyasala dayanıklıdır. Metal, plastik ve ahşap yüzeylere yapışır.

MoS<sup>2</sup>'nin yüksek oranı temiz kaygan yağlama sağlar, sürtünmeyi azaltır, harika acil çalışma özellikleri vardır ve çalışma seslerini azaltır.

WEICON AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey sürgülü yataklar, dişli tertibatları ve Diğçerleri sürgü eşleşmeleri için özellikle de yüksek basınç yükü ve düşük kayma hızında kayma koşullarını kısaltır ve geliştirir.

WEICON AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey kayıcı ve çalışan raylarda ve kılavuzlarda, konveyör kayışlarında, taşıma röleleri ve sürgülerinde kesim için kaplama olarak, yükleme teknoloji ürünlerinde silikon içeren ayırıcıların ve yağ veya gres yağına izin verilmeyen ya da istenmeyen durumlarda yedek olarak kullanılmaktadır.

AL- MoS<sup>2</sup> +400 Lack Sprey X-ışınlarına ve lazer ışınlarına dayanıklı.

## Teknik Bilgiler

Koku	Solvent
Özellikler	MoS <sub>2</sub> tabanında Kuru yağlayıcı
Silikonsuz	evet
Toz tutmama süresi	2-3 dk.
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay
Sıcaklık dayanımı	-200 ile +450 kısa süreli ile +500
Double Nozzle ile uyumlu	ja

## Onaylar / Yönergeler

ISSA kodu	53.402.27
IMPA kodu	450832

## Uygulama

Uygulamadan önce yüzeyleri temizleyiniz sonrasında yağlayınız (Örn: WEICON Yüzey temizleyici). Kutuyu kullanmadan önce karıştırıcı küreyi duvana kadar çalkalayınız. Ykl. 20 cm masafeden temizlenmiş ve kuru yüzeye püskürtünüz. Sürekli kullanımda arada bir yeniden çalkalayınız. Tabaka püskürtmeden ykl. 2-3 dakika sonra (+20 °C) kuru olacaktır.

## Depolama

Basıncılı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

## Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Mevcut ambalaj boyutları

10032208 AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey, 400 ml

QR Kodu okutun:



Not  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolünüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr