

WEICON 液态除锈剂 浓缩液



超高浓缩 | 彻底除锈, 将部件还原至裸金属状态

WEICON 液态除锈剂浓缩液是一款超高浓缩的除锈产品。该高浓缩浸泡液可用于铁板、钢件和各种金属部件, 彻底去除其表面锈蚀, 直至将之还原为裸金属。

该液态除锈剂浓缩液使用时, 无需特殊设备, 也无需特别工具。其基础成分是水溶性溶剂, 常规用法是加水稀释使用。需要除锈的部件可直接放入浸泡液中。此款除锈浓缩剂也适用于超声波浸泡, 并且可多次重复使用。

该特殊浸泡液可满足各种工业领域的除锈需求。比如, 它可出色地完成燃料罐内表面的除锈工作。

产品描述	
基础成分	水基型溶液
固体含量	35,6 %
颜色	淡黄
气味	特性气味
质地	液态
密度	+20 °C 1,17 g/cm ³
保质期	室温下 24 个月
热力参数	
沸点	100 °C
化学特性	
PH酸碱值	1

表面预处理

基底须清洁、干燥、无粉尘、无油脂。使用钢丝刷、磨盘等工具清除浮锈、污垢和油漆残余。使用WEICON 清洁剂 S (喷剂) 或WEICON 表面清洁剂去除材料表面的打磨粉尘。

操作

将该除锈浓缩液以1:10的混合比例用水稀释 (即一份浓缩液兑十份水)。使用热水 (约60°C) 可显著缩短除锈时间。为了将混合液保持在特定温度, 建议使用浸入式加热器。根据锈蚀程度, 可使用小比例稀释的浓缩液, 也可不稀释直接使用。稀释后的溶液可多次使用。除锈所需时间取决于锈蚀程度 (浮锈仅需几分钟即可去除, 而严重锈蚀则可能需要多个小时方可除净)。除锈完毕后, 需用清水对材料进行彻底冲洗, 然后将其干燥。处理完毕后, 应立即涂抹面漆 (比如WEICON 锌喷剂) 对材料进行保护。

储藏

请以原始包装密封储存且避免阳光直射。储存温度不得高于+50 °C。请将容器于阴凉通风处干燥储存。

使用须知

使用WEICON产品时, 需注意我们在EG材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

配件

10000147	清洁剂S, 500 ml, 透明
10000347	清洁剂S, 5 L, 无色, 透明
10024313	表面清洁剂, 400 ml, 透明
10025288	表面清洁剂, 5 L, 透明
10000016	锌喷剂, 400 ml
10000047	闪亮型锌喷剂, 400 ml
10010887	处理抹刀, 1 件
10022562	处理抹刀, 1 件
10000398	瓶罐调节阀, 1 件

可选择的包装容量

换算表格

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

重要提示
本技术参数表中列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而, 鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况, 无法确保其遵守操作条件, 因而对相关信息的不承担责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于非生用途的情况, 用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON 液态除锈剂 浓缩液

工艺液
除锈处理

此处进入产品主页



重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr