

## 锈蚀转换剂



### 锈蚀转换与打底处理一步到位

WEICON锈蚀转换剂：能有效中和铸铁及钢质基底上的锈渍，防止腐蚀，室内外均可适用。

锈蚀转换剂以环氧树脂为基础成分，与中和后的锈层形成有机金属复合铁。环氧树脂能有效稳定该化学反应，防止金属受到外界环境的破坏。锈蚀转换剂在金属表面形成的黑色保护层可作为永久性涂层的底涂。

该喷剂能有效防止腐蚀；其蠕变及覆盖性能出色。该产品耐温至 80 °C (短时间 < 15 分钟能耐温至 160 °C)。它能抗紫外线、抗溶剂，且耐候性极好。WEICON锈蚀转换剂不含重金属，不含无机酸。

锈蚀转换剂适用于所有生锈部位，如机器设备、农用器械、货运车辆等。此外，它也可以用于未生锈的金属表面，作为预防性的涂层。

### 技术参数

气味	合成树脂
颜色	奶白色
产品特征	转换锈渍、涂层打底、锁住表层
是否含硅	不含
保质期	室温下 24 个月
耐温范围	-50至+80, 短时(< 15 分钟)可达+160
兼容 Double Nozzle	含有
许可与标准	
IMPA编码	450820

### 表面预处理

待处理的金属表面需干燥、清洁、无油脂。浮锈、油脂、脏污物质及油漆残余可用钢刷或砂轮清除。随后再使用 WEICON 清洁剂 S 对钢刷或砂轮处理后残留的粉尘进行清洁。

### 操作

为了进行喷涂，请将瓶体放置在距物体表面约 25 至 30 cm 的位置，最好是一层至两层。每喷涂一层后需等待 3 至 5 分钟待溶剂挥发。完全干燥后（约两个小时）可喷涂油漆。使用前需确认产品与材料的兼容性。

### 储藏

该容器为加压容器。请避免阳光直射，并确保温度不超过 50 °C。

### 使用须知

使用 WEICON 产品时，需注意我们在 EG 材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

### 可选择的包装容量

10047458 锈蚀转换剂, 400 ml, 奶白色

此处进入产品主页



**重要提示**  
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East LLC.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr