

ตัวแปลงสนิม



ตัวแปลงสนิมและสีรองพื้นในกระบวนการเดียว

สเปรย์ตัวแปลงสนิม WEICON: สำหรับการทำให้สนิมเป็นกลางอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นผิวเหล็กหล่อและเหล็กกล้าแผ่น ป้องกันการกัดกร่อนและเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก มีพื้นฐานจากอีพ็อกซีเรซินและสร้างสารประกอบเหล็กอินทรีย์กับชั้นสนิม การเชื่อมต่อนี้ได้รับการเสริมความแข็งแรงโดยอีพ็อกซีเรซินชนิดพิเศษ ซึ่งช่วยปกป้องโลหะจากปัจจัยภายนอก ชั้นสีดำที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เป็นสีรองพื้นและเป็นฐานสำหรับการเคลือบการป้องกันสนิมต่อไป สเปรย์มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน ซึมซับได้ดี และให้การปกป้องสูง ทนต่ออุณหภูมิได้ถึง +80 °C (ระยะสั้น < 15 นาที สูงสุด +160 °C) ทนต่อสภาพอากาศ รังสียูวี และตัวทำละลายได้ดี ปราศจากโลหะหนักและกรดแอมโมเนีย สามารถใช้กับพื้นผิวที่เป็นสนิมทุกประเภท เช่น เครื่องจักร โรงงาน อุปกรณ์การเกษตร และยานยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นชั้นป้องกันสนิมได้อีกด้วย

การเตรียมผิวก่อนการใช้งาน

พื้นผิวต้องแห้งและปราศจากฝุ่น น้ำมัน และไขมัน ขจัดสนิมที่หลุดล่อน ไขมัน สิ่งสกปรก และสีด้วยแปรงลวด แปรงเจียร เป็นต้น กำจัดฝุ่นจากการเจียร ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยสเปรย์ทำความสะอาด WEICON Cleaner Spray S

การประมวลผล

พ่นสเปรย์ 1-2 ครั้งจากระยะ 25-30 ซม. เว้นระยะเวลาระเหยประมาณ 3-5 นาทีระหว่างการพ่น หลังจากแข็งตัวเต็มที่ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) สามารถทาสีเคลือบชั้นสุดท้ายได้ ตรวจสอบความเข้ากันได้ของพื้นผิวก่อนใช้งาน

การเก็บรักษา

ภาชนะอยู่ภายใต้ความดัน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิที่สูงกว่า +50 °C.

คำแนะนำการใช้งาน

ในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ WEICON โปรดอ่านข้อมูลและข้อกำหนดทางกายภาพ ความปลอดภัย ทางพิษวิทยา และทางนิเวศวิทยาในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย EGS ของเรา (www.weicon.de)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่

10047458 ตัวแปลงสนิม, 400 ml, สีขาวขุ่น

ข้อมูลทางเทคนิค

กลิ่น	เรซินสังเคราะห์
สี	สีขาวขุ่น
ลักษณะเฉพาะ	ตัวแปลงสนิม, โพรเมอร์, ซิลแลนท์
ไม่มีซิลิโคน	ใช่
ความสามารถในการเก็บรักษาขั้นต่ำ	bei Raumtemperatur 24 Mon.
ความต้านทานต่ออุณหภูมิ	-50 °C ถึงชั่วคราว +80 °C (< 15 นาที) สูงสุดถึง +160 °C
หิวฉัดคู่	nein

การอนุมัติ / แนวทางปฏิบัติ

รหัส IMPA	450820
-----------	--------

หมายเหตุ: ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลทางเทคนิคนี้ไม่ได้แสดงถึงคุณสมบัติที่รับประกัน ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้ และขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้หรือไม่ การรับประกันของเราขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะที่ผู้ใช้ การรับประกันสามารถทำได้เฉพาะคุณภาพสูงที่คงที่ของผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้หรือไม่ การรับประกันของเราขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะที่ผู้ใช้

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr