

Konverter Karat



Konverter karat dan lapisan dasar dalam satu proses

WEICON Rust Converter menetralkan karat pada permukaan besi tuang dan baja yang berkarat.

Rust Converter secara andal menghentikan proses korosi dan dengan demikian memberikan lapisan dasar untuk pelapisan permukaan berikutnya.

Karena formula khususnya, Rust Converter menembus karat dan mengubah oksida besi menjadi lapisan hitam yang stabil dalam proses kimiawi.

Rust Converter dapat diaplikasikan pada semua area yang berkarat, misalnya pada mesin atau di pabrik, pada peralatan pertanian dan juga kendaraan bermotor.

Data Teknis

Properti khusus	Konverter karat dan lapisan dasar dalam satu proses	
Dasar	Asam fosfat	
Warna	coklat tua	
Bau	hampir tidak berbau	
Viskositas kinematik (20 °C)	1 mm ² / s	
Umur simpan minimum	pada suhu ruang	36 bln

Pengolahan

Suhu pemrosesan	+5 °C hingga +50 °C
Consumption	~100 ml / m ²

Curing

Dapat dicat	iya
Waktu penyembuhan	24 - 48 h

Parameter termal

Ketahanan suhu	-30°C hingga +80°C
Titik didih	100 °C

Sifat kimiawi

nilai pH	1,7
----------	-----

Persetujuan / Pedoman

Kode IMPA	450812
-----------	--------

Pra-Perawatan Permukaan

Permukaan harus kering, bersih dan bebas dari debu, minyak dan lemak. Bersihkan karat, minyak, kotoran dan cat yang terlepas dengan sikat kawat, cakram gerinda, dll. Bersihkan debu penggerindaan secara menyeluruh dengan WEICON Cleaner Spray S.

Pengolahan

Kocok kaleng dengan baik sebelum digunakan. Aplikasikan Rust Converter secara tipis dan merata dengan kuas cat atau paint runner. Setelah 15 menit, karat pada benda kerja akan berubah menjadi hitam. Jika tidak demikian, lapisan lain harus diaplikasikan setelah 30 menit. Sebelum mengecat, biarkan area yang dilapisi menguap selama 3 hingga 24 jam (tergantung pada

suhu lingkungan).

Penyimpanan

Jaga wadah dalam kemasan asli tetap tertutup rapat. Lindungi dari sinar matahari langsung. Suhu penyimpanan tidak boleh melebihi +50 °C. Simpan wadah di tempat yang sejuk dan berventilasi baik. Simpan dalam keadaan kering..

Petunjuk penggunaan

Saat menggunakan produk WEICON, data dan peraturan fisik, terkait keselamatan, toksikologi, dan ekologi dalam lembar data keselamatan EC (www.weicon.com) harus diperhatikan.

Aksesoris

- 1000398 Keran dosis untuk kanister, 1 Potongan
- 1000402 Semprotan Khusus, 1 Potongan

Ukuran yang tersedia

- 10053280 Konverter Karat, 1 kg, coklat tua
- 10053605 Konverter Karat, 5 kg, coklat tua
- 10053607 Konverter Karat, 10 kg, coklat tua
- 10053611 Konverter Karat, 28 kg, coklat tua

Catatan
Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memikul satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.

WEICON Middle East L.L.C.
Uni Emirat Arab
telepon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Republik Ceko s.r.o.
Republik Ceko
telepon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Kantor Pusat) Jerman
telepon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Rumania
telepon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapura
Telepon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Kolombia
Telepon +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

Weicon Inc.
Kanada
telepon +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spanyol
telepon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
telepon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Afrika Selatan
telepon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turki & #xd;.
telepon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr