

Konverter Karat



Konverter karat dan lapisan dasar dalam satu proses

WEICON Rust Converter: Untuk menetralkan karat secara efektif pada permukaan besi tuang dan baja yang berkarat. Melindungi dari korosi dan cocok untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan. Konverter Karat didasarkan pada resin epoksi dan membentuk kompleks besi logam-organik dengan lapisan karat. Sambungan ini distabilkan oleh resin epoksi khusus, yang melindungi logam dari benturan eksternal. Lapisan hitam yang terbentuk berfungsi sebagai lapisan dasar dan merupakan fondasi untuk lapisan permanen berikutnya. Semprotan ini anti-korosif, memiliki aksi kapiler yang sangat baik dan opasitas yang tinggi. Produk ini tahan suhu hingga +80 ° C (jangka pendek & 15 menit hingga +160 ° C), memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca dan sinar UV serta ketahanan yang sangat baik terhadap pelarut. Konverter Karat WEICON bebas dari logam berat dan asam mineral. Rust Converter dapat diaplikasikan pada semua area yang berkarat, misalnya pada mesin

atau pada tanaman, pada peralatan pertanian serta kendaraan bermotor. Semprotan ini juga dapat digunakan sebagai lapisan pelindung dan pencegah karat.

Data teknis

Bau	Resin sintetis
Warna	putih, seperti susu
Properti khusus	Konverter karat, primer, sealant
Bebas silikon	Ya.
Umur simpan minimum pada suhu ruang	24 bln
Ketahanan suhu	-50 °C hingga sebentar +80 °C (< 15 menit) hingga +160 °C
Nosel ganda	tidak
Persetujuan / Pedoman	
Kode IMPA	450820

Pra-Perawatan Permukaan

Permukaan harus kering dan bebas dari debu, minyak dan lemak. Bersihkan karat, minyak, kotoran, dan cat yang lepas dengan sikat kawat, gerinda & xd;

cakram dll. Bersihkan debu gerinda. Bersihkan permukaan (Semprotan Pembersih WEICON S)

Pengolahan

Lakukan satu hingga dua kali penyemprotan dari jarak 25-30 cm. Perhatikan waktu flash-off sekitar 3 - 5 menit di antara aplikasi semprotan. Setelah proses pengeringan penuh (sekitar dua jam), lapisan akhir dapat diaplikasikan. Periksa kompatibilitas permukaan sebelum digunakan.

Penyimpanan

Wadah berada di bawah tekanan. Lindungi dari sinar matahari langsung dan suhu di atas +50 °C.

Petunjuk penggunaan

Saat menggunakan produk WEICON, data dan peraturan fisik, terkait keselamatan, toksikologi, dan ekologi dalam lembar data keselamatan EC (www.weicon.com) harus diperhatikan.

Ukuran yang tersedia

10047458 Konverter Karat, 400 ml, putih, seperti susu

Catatan
Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memikul satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.

WEICON Middle East L.L.C.
Uni Emirat Arab
telepon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Republik Ceko s.r.o.
Republik Ceko
telepon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Kantor Pusat) Jerman
telepon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Rumania
telepon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapura
Telepon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Kolombia
Telepon +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

Weicon Inc.
Kanada
telepon +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spanyol
telepon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
telepon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Afrika Selatan
telepon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turki & #xd;
telepon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr