

Contact Cyanoacrylate Adhesives

Kontak Füller



pengisi untuk perekat sianoakrilat | ikatan pengisi celah dengan perekat instan | sangat cepat sembuh

Pengisi berbasis silika yang dikembangkan secara khusus untuk perekat sianoakrilat WEICON untuk menutupi celah perekat yang lebih besar lebih dari 0,1 mm serta untuk mengisi retakan, celah, lubang, dan ketidakrataan. Oleh karena itu, pengisi kontak cocok jika dikombinasikan dengan perekat Contact cyanoacrylate tidak hanya untuk pengikatan, tetapi juga untuk memperkuat, membentuk, memodelkan, memperbaiki, mengisi, serta meratakan dan meratakan.

Karakteristik

Dasar	Silikon Oksida	
Bau	tidak berbau	
Ukuran pigmen	80 - 150 µ	
Cocok untuk	VA 20; VA 100; VA 1408; VA 8312; VA 8406	
Umur simpan minimum	pada suhu ruang	9 bln
Mindestlagerfähigkeit_gekühlt	bei +2 ° C bis +7 ° C	12 Mon.

Pengolahan

Kepadatan	2,5 g/cm³	
Maks. ketebalan lapisan	per langkah	3 mm

Parameter termal

Ketahanan suhu	+ 600 °C	
----------------	----------	--

Persetujuan / Pedoman

Kode ISSA	53.402.19	
Spesifikasi MIL	mematuhi	-

Petunjuk penggunaan

Saat menggunakan produk WEICON, data dan peraturan fisik, terkait keselamatan, toksikologi, dan ekologi dalam lembar data keselamatan EC (www.weicon.com) harus diperhatikan.

Pra-Perawatan Permukaan

Keberhasilan aplikasi Perekat Sianoakrilat Kontak WEICON tergantung pada persiapan permukaan yang menyeluruh. Ini adalah faktor terpenting untuk kesuksesan secara keseluruhan. Debu, kotoran dan kelembaban atau kelembaban memiliki dampak negatif pada daya rekat. Oleh karena itu, sebelum memproses Perekat Sianoakrilat Kontak WEICON, hal-hal berikut harus diperhatikan: Untuk ikatan perekat yang sempurna, permukaan perekat harus bersih dan kering (bersihkan dan bersihkan dengan Pembersih Permukaan WEICON). Permukaan yang halus harus dikeraskan secara mekanis. Untuk meningkatkan daya rekat plastik yang sulit direkatkan (misalnya PE, PP, POM, PTFE), elastomer termoplastik (TPE), dan silikon, WEICON CA-Primer dapat diaplikasikan pada permukaan perekat. Tanpa pra-perawatan, banyak plastik tidak dapat atau hanya dapat diikat dalam kondisi tertentu. Ketika plastik ini diperlakukan sebelumnya dengan WEICON Contact Primer, struktur permukaannya berubah. Hal ini memungkinkan untuk merekatkan plastik yang sebelumnya sulit untuk direkatkan, misalnya polietilena (PE) dan polipropilena (PP) dari kelompok poliolefin. Bahkan elastomer termoplastik modern (TPE), PTFE dan plastik terkait serta silikon dapat diikat, ketika diolah sebelumnya dengan WEICON Contact Primer.

Pengolahan

Pengisi kontak diaplikasikan dalam lapisan perekat-pengisi-perekat. Aplikasi dalam lapisan dapat diulang sesering yang diperlukan sampai ketebalan lapisan yang diperlukan tercapai. Setelah proses pengeringan selesai, pemrosesan mekanis (penggilingan, pengeboran, penggergajian, penggilingan) atau pengecatan dapat dilakukan. Komponen harus diikat pada tingkat kelembaban udara relatif antara 40% dan 80%. Di bawah 40%, proses pengawetan akan melambat secara signifikan atau bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Pada tingkat kelembapan udara di atas 80% atau dengan substrat yang sangat basa (misalnya gelas), terdapat risiko pengawetan kejut. Dalam kasus ini, bahan tertentu menunjukkan penurunan kekuatan sebesar 10% hingga 15% karena ketegangan pada lapisan perekat.

Penyimpanan

WEICON Contact Cyanacrylate Adhesives harus disimpan kering pada suhu ruangan dalam keadaan belum dibuka dan menghindari sinar matahari langsung. Penyimpanan dingin (+2 °C hingga +7 °C) akan memperpanjang masa simpan.

Kelengkapan Produk

Pengisi CA

Catatan

Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memikul satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.

WEICON Middle East L.L.C.
Uni Emirat Arab
telepon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Republik Ceko s.r.o.
Republik Ceko
telepon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Kantor Pusat) Jerman
telepon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Rumania
telepon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapura
telepon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Kolombia
telepon +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

Weicon Inc.
Kanada
telepon +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spanyol
telepon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
telepon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Afrika Selatan
telepon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turki & #xd;,
telepon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Kontak Füller

Ukuran yang tersedia

- 10012382 Kontak Füller, 30 g, transparan
- 10063106 Kontak Füller, 30 g, hitam

Catatan
Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memikul satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.

WEICON Middle East L.L.C. Uni Emirat Arab telepon +971 4 880 25 05 info@weicon.ae	WEICON Republik Ceko s.r.o. Republik Ceko telepon +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz	WEICON GmbH & Co. KG (Kantor Pusat) Jerman telepon +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de	WEICON Rumania SRL Rumania telepon +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com	WEICON South East Asia Pte Ltd Singapura Telepon (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg	WEICON Colombia S.A.S Kolombia Telepon +57 314 793 86 06 Email: info@weicon.co
Weicon Inc. Kanada telepon +1 877 620 8889 info@weicon.ca	WEICON Ibérica S.L. Spanyol telepon +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es	WEICON Italia S.r.L. Italia telepon +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it	WEICON SA (Pty) Ltd Afrika Selatan telepon +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za	WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turki & #xd; telepon +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr	