

Yüzey ve anti-korozyon kaplama

Alüminyum Sprey A-100



Mükemmel korozyon koruması

WEICON Alüminyum Sprey A-100 aşınmaya dayanıklıdır, çevresel etkilerin yanı sıra pek çok seyreltilmiş asitlere ve alkalilere dayanıklıdır. <>%99.5 saflık oranına sahip alüminyum pigmentleri içerir.

Sprey, tüm metalik yüzeyler için yüksek kaliteli korozyon koruması sunar. Soğutma ve havalandırma teknolojisinde, ateşleme tesislerinde, boru hatları ve makine gövdeleri, fiberglas ve kaporta parçalarında, model yapımında, el sanatlarında, Oyuncak imalatı ve diğer birçok alanda kullanıma uygundur.

Yüzey ön işlemleri

Yüzeyleri WEICON Yüzey Temizleyicisi ile kirden ve yağdan arındırın.

Uygulama

Kullanmadan önce karıştırma topu net bir şekilde duyulabilecek kadar kutuyu çalkalayın. Oda sıcaklığında (yaklaşık 20 ° C) ve yüzeyden yaklaşık 25 cm'lik mesafeden çapraz hareketler yaparak eşit miktarda püskürtün. Yaklaşık 10 dakika sonra toz tutmayacak kadar kurur. Yaklaşık 4-6 saat sonra tamamen sertleşir.

Depolama

Basıncılı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10028467 Alüminyum Sprey A-100, 400 ml

Teknik Bilgiler

Renk	alüminyum- metalik, mat
Uygulama alanı	İç ve dış
Bağlayıcı malzeme	Akrilik reçine
Pigment	alüminyum pigmentleri
Pigment saflığı	yakl. 99,5% Al
Kuru filmde metal içeriği	~43 %
Tavsiye edilen astar	Çinko Sprey
Tüketim	1,5 çapraz uygulamada ~ 2 m ²
1,5 çapraz uygulamada yaklaşık katman kalınlığı	25 - 35 µm
Toz tutmama süresi	10 dk.
Minimum depolama oda sıcaklığında	24 ay
Tamamen sertleşme süresi	4-6 saat
Kesim	DIN 53151/ISO 2409 GT 0 ile GT 1 arası çapraz kesim karakteristiki değeri
Mandrel bükme testi	DIN EN ISO 1519 kılcal çatlak yok
Son kat boya	gerekli değildir
Yoğunluk	0,9 g/cm ³
Sıcaklık dayanımı	-50 ile +800
Double Nozzle ile uyumlu	hayır

Onaylar / Yönergeler

ISSA kodu	53.402.42
-----------	-----------

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr