

Yüzey ve anti-korozyon kaplama

Paslanmaz Çelik Spreyi



Korozyona dayanıklı ve etkili yüzey kaplaması

Paslanmaz Çelik Sprey dayanıklı ve etkili koruyucu katman gerektiği durumlarda kullanılabilir. Alaşım krom, nikel ve mangan gibi maddelerden oluşmaktadır.

WEICON Paslanmaz Çelik Sprey kamyon gövdelerindeki, silolardaki, boru hatlarındaki ve dış uygulamalardaki hasarlı paslanmaz çelik parçalarını onarmak için kullanılabilir.

Aynı zamanda dekoratif amaçlar ve cam, ahşap, taş, seramik ve çoğu plastiğin optik olarak düzeltilmesi için kullanılabilir.

Teknik Bilgiler

Renk	RAL 9007 *, paslanmaz çelik-metalik, mat	
Uygulama alanı	İç ve dış	
Bağlayıcı malzeme	Akrilik reçine	
Pigment	Paslanmaz çelik pigmentleri	
Pigment saflığı	paslanmaz çelik alaşımı yaklaşık %98,5	
Kuru filmde metal içeriği	~45 %	
Tavsiye edilen astar	Çinko Sprey	
Tüketim	1,5 çapraz uygulamada	~ 2 m ²
1,5 çapraz uygulamada yaklaşık katman kalınlığı	20 - 30 µm	
Toz tutmama süresi	10 dk.	
Minimum depolama	oda sıcaklığında	24 ay
Tamamen sertleşme süresi	4-6 saat	
Kesim	DIN 53151/ISO 2409	GT 0 ile GT 1 arası çapraz kesim karakteristik değeri
Aşınmaya dayanıklı	evet	
Mandrel bükme testi	DIN EN ISO 1519	kılcal çatlak yok
Son kat boya	gerekli değildir	
Yoğunluk	0,9 g/cm ³	
Sıcaklık dayanımı	-50 ile +300	
Double Nozzle ile uyumlu	hayır	

Onaylar / Yönergeler

ISSA kodu

53.402.43

Yüzey ön işlemleri

Yüzeyleri WEICON Yüzey Temizleyicisi ile kirden ve yağdan arındırın.

Uygulama

Kullanmadan önce karıştırma topu net bir şekilde duyulabilecek kadar kutuyu çalkalayın. Oda sıcaklığında (yaklaşık 20 ° C) ve yüzeyden yaklaşık 25 cm'lik mesafeden çapraz hareketler yaparak eşit miktarda püskürtün. Yaklaşık 10 dakika sonra toz tutmayacak kadar kurur. Yaklaşık 4-6 saat sonra tamamen sertleşir.

Depolama

Basıncılı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

10028472 Paslanmaz Çelik Spreyi, 400 ml

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr