

Havuz Tamir Seti

- ▶ su altında güvenilir kürlenme
- ▶ ıslak yüzeylerde işleme
- ▶ kuvvetli yapışma



MOZAİK KARO ONARIMI

WEICON Havuz Tamir Seti

WEICON Havuz Tamir Seti özellikle su altında hızlı onarım çalışmaları için idealdir. Çok iyi yapışma özelliği ıslak yüzeylerde işlem yapılmasını sağlar. Su altında bile hızlı bir şekilde sertleşmesi, fayans, seramik ve mozaik karolarda yapılan onarım çalışmalarını kolaylaştırır.

- ▶ 0,2 kg 10102483
- ▶ 0,5 kg 10102886
- ▶ 2,0 kg 10102879



Özellikler:	Havuz Tamir Kiti
Kap ömrü	30 dakika
Mekanik dayanıklılık	12 saat
Tam kürlenme	36 saat

Yapıştırma	Kullanım	Havuz Tamir Kiti
Su üzerinde →	Su üzerinde	23.8 N / mm ²
Su üzerinde →	Su altında	20.5 N / mm ²
Su altında →	Su altında	15.3 N / mm ²

Setin içeriği:

- ▶ 2 bileşenli yapıştırıcı (reçine ve sertleştirici)
- ▶ İşleme spatulası
- ▶ Kullanım Kılavuzu
- ▶ Eldiven

20°C'de 7 gün depolamadan sonra kumlanmış V2A çeliği üzerinde DIN EN 1465'e göre yapıştırma

Uygulama için optimum su sıcaklığı: +20 °C ile +40 °C arası

Karakteristik

Baz	epoksi
Dolgu maddesi	mineral
Kıvam	macunsu
Renk	beyaz

Uygulama

Uygulama sıcaklığı	+15 °C ile +40 °C arası
Bileşen sıcaklığı	>3°C çiy noktasının üzerinde
Ağırlığa göre karıştırma oranı	100 : 83
Hacme göre karıştırma oranı	100 : 95
Karışımın viskozitesi +25°C	550.000 mPa·s
Karışımın yoğunluğu	1,5 g/cm ³
Tüketim tabakası kalınlığı 1.0 mm	1,5 kg/m ²
Uygulama başına maks. tabaka kalınlığı	10 mm

Mekanik özellikler

Kürlendikten sonra belirlenen	24 saat RT + 4 saat 60 °C
Çekme mukavemeti DIN EN ISO 527-2	31 MPa
Kopma uzaması (çekme) DIN EN ISO 527-2	9,0 %
Sertlik (Shore D) DIN ISO 7619	75 ± 3

Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı	-35 °C ile +160 °C arası
-------------------	--------------------------

Sertleşme

20 °C'de, 500 g malzeme	30 dk.
(gücün %35'i)	7 saat
Mekanik yük kaldırma kapasitesi (dayanımın %80'i)	12 saat
(gücün %100'ü)	36 saat
Büzülme	0,12 %