

Yüzey ve anti-korozyon kaplama

Pastan Koruma 2000 PLUS



Özel korozyon ve hava koşullarına dayanıklı yüzey kaplaması

WEICON Pastan Koruma 2000 PLUS, demir III oksit (hematit) bazlı, özellikle korozyona ve hava koşullarına dayanıklı bir yüzey kaplamasıdır. Kireç benzeri bir düzenlemede yüksek saflıkta demir oksit pigmentleri kullanılarak yüzeyin kalıcı, hava şartlarına ve suya dayanıklı koruması sağlanır.

Metalik yapıların veya sistemlerin aşırı çevresel ve hava etkilerine karşı uzun vadeli ve görsel olarak çekici bir şekilde korunacağı her yerde kullanılır. WEICON Pastan Koruma 2000 PLUS, salon ve çelik yapılar, demir korkuluklar, kafes direkleri, çitler, korkuluklar, balkon ızgaraları, panjurlar, dış lambalar ve özellikle korozyona eğilimli alanlarda kullanılabilir.

Yüzey ön işlemi

Yüzeyleri WEICON Yüzey Temizleyicisi ile kirden ve yağdan arındırın.

Uygulama

Pastan Koruma 2000 PLUS'ı oda sıcaklığında (yaklaşık + 20 °C) yaklaşık 25 cm'lik bir mesafeden eşit miktarda çapraz hareketlerle 2 kat uygulayın. 1 ½ çapraz kampanada tüketim: 160 ml / m².

Depolama

Basıncılı kaptır. Direkt güneş ışığından ve +50 °C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

- 10028577 Pastan Koruma 2000 PLUS, 400 ml, antrasit
10028578 Pastan Koruma 2000 PLUS, 400 ml, gri

Teknik Bilgiler

Uygulama alanı	İç ve dış
Bağlayıcı malzeme	Akrilik reçine
Pigment	katmanlı Hematit
Pigment saflığı	>% 90 demir oksit
Kuru filmde metal içeriği	~58 %
Tavsiye edilen astar	gerekli değildir
Tüketim	1,5 çapraz uygulamada ~ 2 m ²
1,5 çapraz uygulamada yaklaşık katman kalınlığı	60 - 80 µm
Toz tutmama süresi	30 dk.
Minimum depolama	oda sıcaklığında 24 ay
Tamamen sertleşme süresi	24 saat
Mandrel bükme testi	DIN EN ISO 1519 kılcal çatlak yok
Son kat boya	gerekli değildir
Yoğunluk	1,3 g/cm ³
Sıcaklık dayanımı	-50 ile +300
Double Nozzle ile uyumlu	hayır
Onaylar / Yönergeler	
ISSA kodu	53.402.40/41

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirlenen farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr