

การป้องกันการกัดกร่อน



การป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นส่วนโลหะสำหรับการเก็บภายใน

WEICON Corro-Protection

เป็นฟิล์มป้องกันที่ได้รับการอนุมัติจาก TÜV ของเยอรมัน
มันช่วยรักษาเครื่องมือโลหะและชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำด้วยชั้นฟิล์มแห้งและซีพิงได้อย่างถาวร

WEICON Corro-Protection

สามารถใช้เป็นการป้องกันการกัดกร่อนที่ปลอดภัยสำหรับชิ้นส่วนโลหะที่เปื่อยเปส่าและยังไม่ได้ทาสี,
สำหรับการเก็บงานชิ้นส่วนภายใน,
การป้องกันการกัดกร่อนระหว่างการขนส่งข้ามประเทศ
และการอนุรักษ์เครื่องมือและชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ

ฟิล์มป้องกันสามารถลบออกได้ง่าย (เช่น ด้วย WEICON Cleaner S)

ข้อมูลทางเทคนิค

กลิ่น	ตัวทำลายสาย	
ลักษณะเฉพาะ	ทำจากซีพิง	
ไม่มีซิลิโคน	ใช่	
การใช้ง่าย	bei 1,5 Kreuzgang	~ 2 m²
ความสามารถในการเก็บรักษาชั้นต่ำ	bei Raumtemperatur	24 Mon.
การทดสอบละอองเกลือ	DIN 53167:1985-12	> 500 Std.
ความต้านทานต่ออุณหภูมิ	-20°C ถึง +80°C	
หัวฉีดคู่	ja	

การอนุมัติ / แนวทางปฏิบัติ

sHs ISSA	53.402.08
----------	-----------

การประมวลผล

ทำความสะอาดและขัดคราบมันบนพื้นผิวด้วย WEICON Cleaner Spray S. จัด WEICON Corro-Protection (สเปรย์) ลงไปหลังจากประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ชั้นฟิล์มจะหายขาดที่อุณหภูมิห้อง หากต้องการเพิ่มการป้องกันการกัดกร่อน สามารถทำหลายชั้นได้ ฟิล์มป้องกันสามารถลบออกได้ด้วย WEICON Cleaner Spray S.

การเก็บรักษา

ภาชนะอยู่ภายใต้ความดัน
ป้องกันจากแสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิที่สูงกว่า +50 °C.

คำแนะนำการใช้งาน

ในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ WEICON
จะต้องพิจารณาข้อมูลและข้อกำหนดทางกายภาพ ความปลอดภัย
ทางพิษวิทยา และทางนิเวศวิทยาในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย EGS
ของเรา (www.weicon.de)

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่

10000157 การป้องกันการกัดกร่อน, 400 ml, ใส

หมายเหตุ: ข้อมูลและคำแนะนำข้างต้นมีอยู่ในแผ่นข้อมูลทางเทคนิคนี้ไม่ได้แสดงถึงคุณสมบัติที่รับประกัน พวกเขายังอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่มีข้อผูกพัน เนื่องจากเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมวลผลของเราจะไม่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องในการใช้งานเฉพาะที่ผู้ใช้ การรับประกันสามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ปรากฏในเอกสารของผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น เราขอแนะนำให้อ่านการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในการทดสอบหรือไม่ การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้จะถูกยกเว้น ผู้ประมวลผลจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr