

เทปใช้ในการซ่อมแซม



เทปซ่อมแซมที่ยืดหยุ่น ทนทาน และหลอมละลายได้ในตัว
สำหรับการใช้งานในพื้นที่ในร่มหรือกลางแจ้ง

เทปซ่อมแซมที่ยืดหยุ่น ทนทาน
และละลายได้ในตัวทำจากพลาสติกเสริมใยแก้วสำหรับการซ่อมแซมฉุกเฉินอย่างรวดเร็วในพื้นที่ในร่มหรือกลางแจ้ง

เทปถูกแช่ด้วยเรซินชนิดพิเศษและใช้งานโดยแช่น้ำ

สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
มีแรงยึดเกาะที่สูงมากใช้งานได้ทุกพื้นผิว หลังจากผ่านไปเพียง
30 นาที เทปจะยึดตัวเต็มที่และทนทาน สามารถขัดและทาสีทับได้
ทนต่อสารเคมีและอุณหภูมิได้สูง ตั้งแต่ 50 °C / (-
58 °F) ถึง +150 °C (302 °F) ในช่วงเวลาสั้นๆ
สามารถใช้เทปได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
และใช้สำหรับการซ่อมแซมที่ทนทานในการใช้งานทางอุตสาหกรรม
การค้า รอบตัวบ้าน และในการตั้งแคมป์และ ทำได้ด้วยตนเอง

ลักษณะเฉพาะ

ฐาน	โพลียูรีเทน
ความหนาของวัสดุก่อนการแข็งตัว	0,594 mm
ความหนาของวัสดุหลังการแข็งตัว	1,147 mm
ความสามารถในการเก็บรักษาขึ้นต่ำ	bei_Raumtemperatur 24 Mon.

การดำเนินการ

อุณหภูมิการประมวลผล	+10°C to +35°C
อุณหภูมิการแข็งตัว	+6°C to +40°C

การบ่ม

เวลาในการตั้งตัว	bei 20 °C 3 - 5 Min.
ความแข็งแรงในการจับมือ	(35 % der Festigkeit) 7 Min.
ความแข็งแรงสุดท้าย	(100 % der Festigkeit) 30 Min.

คุณสมบัติทางกลหลังการบ่ม

ความต้านทานการดึง	35 MPa
ความต้านทานการบีบอัด	30 bar
ความแข็ง (Shore D)	ASTM D 1706 70

พารามิเตอร์ทางความร้อน

ความต้านทานต่ออุณหภูมิ	-50 °C ถึง +120 °C (ชั่วคราวถึง +150 °C)
------------------------	---

การอนุมัติ / แนวทางปฏิบัติ

MIL-Spec	entspricht -
----------	--------------

คำแนะนำการใช้งาน

ในการประมวลผลผลิตภัณฑ์ WEICON
จะต้องพิจารณาข้อมูลและข้อกำหนดทางกายภาพ ความปลอดภัย
ทางพิษวิทยา และทางนิเวศวิทยาในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย EGS
ของเรา (www.weicon.de)

การเก็บรักษา

เก็บภาชนะดั้งเดิมที่ยังไม่เปิดไว้ในที่แห้งที่อุณหภูมิห้องที่คงที่
หลีกเลี่ยงแหล่งความร้อนและแสงแดดโดยตรงและแสงแดดที่ไม่ตรง
สินค้าที่เปิดแล้วจะทำให้ระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นลง.

ขอบเขตการจัดส่ง

ถูงมือ | เทปซ่อม

ตารางการแปลง

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่

10057453	เทปใช้ในการซ่อมแซม, 1,5 m x 5 cm, สีขาว
10057454	เทปใช้ในการซ่อมแซม, 3,5 m x 5 cm, สีขาว
10057455	เทปใช้ในการซ่อมแซม, 3,5 m x 10 cm, สีขาว
10057459	เทปใช้ในการซ่อมแซม, 10 m x 12,5 cm, สีขาว

หมายเหตุ: ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลทางเทคนิคนี้ไม่ได้แสดงถึงคุณสมบัติที่รับประกัน. พวกเขายังอาจมีการวิจัยและประสบการณ์ของเรา. อย่างไรก็ตาม พวกเขามีข้อควรระวัง. เนื่องจากเราไม่สามารถรับประกันผลของการปฏิบัติงานที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประมวลผล. เราขอแนะนำให้ทำการทดสอบก่อนในตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติตามที่ระบุต้องการหรือไม่. การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้จะถูกยกเว้น. ผู้ประมวลผลจะต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

เทปใช้ในการซ่อมแซม

ความทนทานต่อสารเคมีของ WEICON Plastic Metals หลังจากการแห้งตัว (ตัดมาบางส่วน)

อะซิโตน	+	น้ำมันแร่	+
แอมโมเนียที่มีน้ำ 25%	o	น้ำมันดิบ	+
น้ำมันเบนซิน (92-100 ออกเทน)	+	กรดซัลฟูริก <5 %	+
น้ำมันดีเซล	+	ทูลูอิน	+
เอทานอล <85 % (เอทิลแอลกอฮอล์)	+	Varsol	+
เมทิลเอทิลคีโตน (MEK)	+		

+ = beständig 0 = zeitlich begrenzt - = unbeständig *Die Einlagerung aller WEICON Plastik-Stahl erfolgte bei +20°C Chemikali­entemperatur.

หมายเหตุ: ข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดที่มีอยู่ในคู่มือนี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคที่มีไว้เพื่อแสดงถึงคุณสมบัติที่รับประกันเท่านั้น พวกเขายังอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่มีข้อผูกพัน เนื่องจากเราไม่สามารถรับประกันผลของการปฏิบัติงานที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประมวลผล เนื่องจากเราไม่ทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะที่ผู้ใช้ การรับประกันสามารถทำได้เฉพาะคุณภาพสูงที่คงที่ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น เราขอแนะนำให้ทำการทดสอบก่อนใช้อย่างเพียงพอเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุคุณสมบัติตามที่คุณต้องการหรือไม่ การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้จะถูกยกเว้น ผู้ประมวลผลจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae	WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz	WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de	WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com	WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg	WEICON Colombia S.A.S Colombia Phone: +57 314 793 86 06 Email: info@weicon.co
WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca	WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es	WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it	WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za	WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr	