

Pita Perbaikan



Repair-Tape yang fleksibel, tahan lama dan dapat melebur sendiri untuk aplikasi di area dalam atau luar ruangan.

Repair-Tape yang fleksibel, tahan lama, dan dapat melebur sendiri yang terbuat dari plastik yang diperkuat serat kaca untuk perbaikan darurat yang cepat di area dalam atau luar ruangan.

Selotip ini direndam dengan resin khusus dan diaktifkan melalui kontak dengan air;

Dapat diaplikasikan dengan sangat mudah dan cepat serta menunjukkan kekuatan rekat yang sangat tinggi pada hampir semua permukaan. Setelah hanya 30 menit, selotip ini sepenuhnya sembuh dan tahan lama. Setelah diawetkan, selotip dapat diampelas dan dicat ulang. Ini memiliki ketahanan kimia dan suhu yang tinggi - dari 50 ° C / (-58 ° F) hingga +150 ° C (302 ° F) untuk waktu yang singkat. Selotip dapat diaplikasikan tanpa alat tambahan dan digunakan untuk perbaikan yang andal dan tahan lama dalam aplikasi industri, perdagangan terampil, di sekitar rumah, dan di sektor berke-mah dan DIY;

Karakteristik

Dasar	poliuretan
Materialstärke_vor_der_Aushärtung	0,594 mm
Materialstärke_nach_der_Aushärtung	1,147 mm
Umur simpan minimum	pada suhu ruang
	24 bln

Pengolahan

Suhu pemrosesan	+10°C hingga +35°C
Suhu pengawetan	+6°C hingga +40°C

Pengawetan

Kehidupan pot	pada suhu 20 ° C	3 - 5 menit.
Menangani kekuatan	(Kekuatan 35%)	7 menit.
Kekuatan akhir	(Kekuatan 100%)	30 menit.

Sifat mekanis setelah pengawetan

Kekuatan tarik	35 MPa	
Kekuatan tekan	30 bar	
Kekerasan (Shore D)	ASTM D 1706	70

Parameter termal

Ketahanan suhu	-50 °C bis +120 °C (sementar +150 °C)
----------------	---------------------------------------

Persetujuan / Pedoman

Spesifikasi MIL	mematuhi	-
-----------------	----------	---

Petunjuk penggunaan

Saat menggunakan produk WEICON, data dan peraturan fisik, terkait keselamatan, toksikologi, dan ekologi dalam lembar data keselamatan EC (www.weicon.com) harus diperhatikan.

Penyimpanan

Simpan wadah asli yang belum dibuka kering pada suhu ruangan yang konstan. Hindari sumber panas dan sinar matahari langsung serta tidak langsung. Wadah yang dibuka akan memperpendek masa simpan.

Kelengkapan Produk

Sarung tangan | Pita Perbaikan

Tabel konversi

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb-in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inci}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb-ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz-in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa-s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb/in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Ukuran yang tersedia

10057453	Pita Perbaikan, 1,5 m x 5 cm, putih
10057454	Pita Perbaikan, 3,5 m x 5 cm, putih
10057455	Pita Perbaikan, 3,5 m x 10 cm, putih
10057459	Pita Perbaikan, 10 m x 12,5 cm, putih

Catatan

Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memikul satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.

WEICON Middle East L.L.C.
Uni Emirat Arab
telepon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Republik Ceko s.r.o.
Republik Ceko
telepon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Kantor Pusat) Jerman
telepon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL
Rumania
telepon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapura
Telepon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Kolombia
Telepon +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

Weicon Inc.
Kanada
telepon +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spanyol
telepon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
telepon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Afrika Selatan
telepon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turki & #x2013;
telepon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Pita Perbaikan

Ketahanan kimia setelah pengeringan* (Ekstrak)

Aseton	+	Minyak mineral	+
Amonia anhidrat 25	o	Minyak mentah	+
Bensin (oktan 92-100)	+	Asam sulfat <5%	+
Bahan bakar diesel	+	Toluene	+
Etanol <85% (etil alkohol)	+	Varsol	+
Metil etil keton (MEK)	+		

+ = tahan 0 = untuk waktu yang terbatas - = tidak tahan *Penyimpanan semua jenis WEICON Plastic Metal dilakukan pada suhu kimia +20°C.

Catatan
Spesifikasi dan rekomendasi yang diberikan dalam lembar data teknis ini tidak boleh dianggap sebagai karakteristik produk yang dijamin. Semua itu didasarkan pada pengujian laboratorium kami dan pengalaman praktis. Karena kondisi aplikasi individu berada di luar pengetahuan, kendali, dan tanggung jawab kami, informasi ini diberikan tanpa kewajiban apa pun. Kami menjamin kualitas produk kami yang terus menerus tinggi. Namun demikian, disarankan untuk melakukan uji laboratorium dan uji praktis yang memadai untuk mengetahui apakah produk yang bersangkutan memenuhi properti yang diminta. Klaim tidak dapat diturunkan dari mereka. Pengguna memikul satu-satunya tanggung jawab untuk aplikasi yang tidak sesuai atau selain dari yang ditentukan.